

**PREPARACIONES E IMPRIMACIONES -****FONDOS DE MADERA:**

Selladora alquídica en base acuosa, con excelentes propiedades de sellado y relleno. Sin olor.

**PROPIEDADES**

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Brochabilidad.
- Poder de sellado y relleno.
- Fácil lijado.
- Sin olor.

**USOS**

- Ideal para el sellado de:
  - o Madera.
  - o Yeso.
  - o Escayola.
  - o Superficies porosas en general.
- Destaca por su efecto barrera al emplearla como capa intermedia.

**DATOS TÉCNICOS**

Color	Blanco.
Aspecto	Mate.
Densidad	1.43 ± 0.05 Kg./litro.
Viscosidad	60 poises (Brookfield)
Volumen en sólidos	46%
Rendimiento	Entre 8 y 12 m2/litro y mano.
COV	Cat(A/g); 30 g/l (2010). Contenido máximo producto 28 g/l.
Tiempo de secado	Al tacto 2-3 horas. Repintado 6 - 8 horas. Lijado: 24 horas.

**NORMAS DE APLICACIÓN**

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de óxido, polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 5-10% de agua. Aplicación a pistola: diluir al 10-15% con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

**SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:**Madera:

- Eliminación de agentes extraños y posibles residuos (grasa, polvo, defectos de superficie,...).
- Lijado e imprimación con dos manos de XANOL SELLADORA.
- Como tratamiento preventivo, aplicar 1 capa de XANOL FONDO PROTECTOR antes de la selladora.
- Terminación con el producto de la línea XANOL necesario según el acabado y uso final deseado.

**SUPERFICIES PINTADAS:**Madera:

- Si el esmalte esta en buenas condiciones se procede al lijado de la madera, si no es así se elimina con nuestro XANOL DECAPANTE.
- Eliminación de agentes extraños y posibles residuos (grasa, polvo, defectos de superficie,...).
- Proceder al pintado normal.
- Como tratamiento preventivo, aplicar 1 capa de XANOL FONDO PROTECTOR antes de la selladora.

**APLICACIÓN**

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

**ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

**SEGURIDAD**

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.