



FICHE TECHNIQUE

2.7 DÉCAPANT ET DÉCAPANT À PEINTURE



► Décapant à peinture universel

Gel décapant peinture

1001 / Version 3 / 05-03-2025



DESCRIPTION

Décapant pour l'élimination de la plupart des peintures. Usage industriel exclusif.

PROPRIÉTÉS

- Produit liquide pour l'élimination de peintures plastiques, texturés, rayures, etc.
- Sans produits acides ni alcalins.
- Il ne contient pas de produits acides ou alcalins et respecte par conséquent la surface peinte. Il ne produit pas de corrosion sur le métal et ne modifie pas la couleur du bois.
- Produit thixotrope empêchant les gouttes.

USAGES

Spécialement indiqué pour l'élimination de la plupart des peintures : vernis, laques nitrocellulosiques pigmentées et transparentes, laques de polyuréthane pigmentées et transparentes, peintures laquées synthétiques, peintures en générales, peintures au caoutchouc chloré, etc. appliqués sur des substrats tels que le plâtre, le ciment, le bois ou le métal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide.
Couleur	Transparent.
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.16 ± 0.05
Temps de travail (min)	5 - 10
Rendement (m2/L)	3 - 6

MODE D'EMPLOI

- Si la peinture est très dure ou ancienne, il est conseillé de la rayer, en réalisant des coupures en treillis avant l'application. Répéter cette opération plusieurs fois, étant donné que le produit attaque et dissout lentement la ou les couches de peinture.
- Avant de repeindre la surface décapée, il faut parfaitement la nettoyer avec le solvant adapté à chaque cas ou avec de l'eau savonneuse, le cas échéant.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Décapant à peinture universel se fait au pinceau, au rouleau ou à la spatule. Ne jamais appliquer au pistolet. Le produit ne doit jamais être appliqué sur la surface à décaper pendant plus d'une heure pour ne pas former de couche dure.

FINITION QUITAPINTURAS UNIVERSAL:

- Rendement: 3 - 6 m2/L
- Couches: 1

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.



► Décapant à peinture

universel

Gel décapant peinture

1001 / Version 3 / 05-03-2025

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 24 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont réélisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page www.isaval.es. Toutes les données de cette fiche sont basées sur des essais en laboratoire réalisés à 20°C et à une pression de 1 atm. Les mesures effectuées « in situ » peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des changements dans les conditions environnementales de pression et de température.