



## FICHA TÉCNICA

### 3.1 BASE DISOLVENTE

#### ► Esmalte alifático 2kR (Satinado)

Esmalte poliuretano acrílico

1085 / Versión 6 / 16-01-2024



## DESCRIPCIÓN

Esmalte poliuretano acrílico curado con isocianato alifático de elevada dureza y muy buena adherencia sobre gran variedad de superficies metálicas o no metálicas.

## PROPIEDADES

- No amarillea.
- Excelente retención de color y brillo.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Indicado para ambientes agresivos como son las zonas industriales y marinas.
- Alta opacidad y nivelación.
- Buena adherencia sobre soportes difíciles.
- Después de seco al tacto, horneando 20-30 minutos a 70-80° C se consigue un curado instantáneo.
- Aplicación en interior y exterior.

## USOS

Pensado especialmente para el pintado de gran variedad de sustratos tanto metálicos (hierro, acero, galvanizado, latón, aluminio, etc.) como no metálicos (madera, hormigón, yeso, etc.) cuando se requiera un acabado de calidad y resistencia.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto</b>	Satinado.
<b>Color</b>	Blanco y colores de la carta RAL.
<b>Densidad a 20°C (Kg/L)</b>	1.15 a 1.35.
<b>Contenido en sólidos % volumen</b>	48 - 52
<b>Relación de mezcla</b>	4:1 en volumen, con ENDURECEDOR para 2 kR
<b>Vida útil de mezcla</b>	4 h
<b>Brillo (UNE EN ISO 2813)</b>	30% a 60°
<b>Clasificación a la Reacción al Fuego (EN13501-1)</b>	A2-s1-d0
<b>Clasificación calidad del aire interior (ISO16000)</b>	A+
<b>Rendimiento</b>	10 - 13 m <sup>2</sup> /l
<b>Curado Total a 20°C (días)</b>	8
<b>Secado al tacto</b>	2 h
<b>Repintado</b>	mínimo 8 h
<b>Diluyente</b>	Disolvente poliuretano D-30.
<b>% Dilución brocha o rodillo</b>	0 - 5
<b>% Dilución pistola</b>	5 - 10
<b>Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).</b>	Contenido máximo producto 489,90 g/l

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben ser consistentes, sin materiales mal adheridos y estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, mohos, hongos o algas.
- Comprobar la compatibilidad con la anterior pintura



### ► Esmalte alifático 2kR

#### (Satinado)

Esmalte poliuretano acrílico

1085 / Versión 6 / 16-01-2024

### CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

#### TEMPERATURA AMBIENTE:

No pintar por debajo de los 10°C .

#### TEMPERATURA DEL SOPORTE:

Debe ser superior en 2-3 °C al punto de rocío durante la aplicación.

#### HUMEDAD AMBIENTE:

No pintar con una humedad relativa superior al 80%.

#### CONDICIONES AMBIENTALES:

No se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.

### ► Esmalte alifático 2kR

#### (Satinado)

Esmalte poliuretano acrílico

1085 / Versión 6 / 16-01-2024

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SUPERFICIES NO PINTADAS:

#### Hormigón:

- Eliminar la alta alcalinidad y regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado (Ver posibles sistemas de aplicación)
- Proceder al pintado normal.

#### Madera:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Lijado y aplicar una imprimación a una o dos manos y dejar secar un mínimo de 48 horas.
- Proceder al pintado normal.

#### Hierro y Acero:

- Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir. Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual, ver posibilidad de aplicación de nuestro convertidor de óxido en caso necesario), hasta dejar la superficie libre de óxido. Aplicar 1 ó 2 capas de imprimación antioxidante según indicaciones dadas en los posibles sistemas de aplicación.
- Es conveniente aplicar una imprimación antioxidante, para la máxima protección de las superficies metálicas. (Ver posibles sistemas de aplicación)
- Proceder al pintado normal.

#### Metales no férricos:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Proceder al pintado normal.
- Buena adherencia sobre metales no férricos, aunque en el caso del aluminio, se recomienda realizar una prueba de adherencia previa.

### SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

#### Hierro y Acero:

- Si la superficie esmaltada no esta en condiciones óptimas, se procede a la eliminación del esmalte con DECAPANTE QUITAPINTURAS.
- Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir. Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual, ver posibilidad de aplicación de nuestro convertidor de óxido en caso necesario), hasta dejar la superficie libre de óxido. Aplicar 1 ó 2 capas de imprimación antioxidante según indicaciones dadas en los posibles sistemas de aplicación.
- Proceder al pintado normal.

#### Madera:

- Si la superficie esmaltada no esta en condiciones óptimas, se procede a la eliminación del esmalte con DECAPANTE QUITAPINTURAS.
- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Lijado y aplicar una imprimación a una o dos manos y dejar secar un mínimo de 48 horas.
- Proceder al pintado normal.

#### Hormigón:

- Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SULFATO DE ZINC DILUIDO. Regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado ( Ver posibles sistemas de aplicación)
- Proceder al pintado normal.

### ► Esmalte alifático 2KR

#### (Satinado)

Esmalte poliuretano acrílico

1085 / Versión 6 / 16-01-2024

### POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Esmalte alifático 2 KR satinado se hace a brocha, rodillo o pistola. Se recomienda mínimo dos manos de acabado. El espesor aconsejado es de 40-50 micras secas por mano Previo al acabado y en función del paramento aplicar la imprimación adecuada al rendimiento especificado en cada caso.

#### IMPRIMACIONES:

- Imprex HS: imprimación antióxidante epoxídica de altos sólidos. Rendimiento: 6 - 10 m<sup>2</sup>/l. Micras: 100
- Imprex Imprimación epoxídica 2 comp.: imprimación antioxidante epoxídica. Rendimiento: 10 - 12 m<sup>2</sup>/l Micras: 40 - 50
- Imprex RZ: imprimación epoxídica anticorrosiva para ambientes de extrema corrosividad. Rendimiento: 11 - 14 m<sup>2</sup>/l Micras: 50
- Isalnox imprimación multiadherente: protección de superficies metálicas libres de óxido (acero, acero galvanizado, aluminio, ...), sellador para superficies no metálicas (madera, yeso, PVC, ...) Rendimiento: 10 - 12 m<sup>2</sup>/l. Capas: 1
- Imprex MIO: imprimación epoxídica anticorrosiva para ambientes de elevada corrosividad. Rendimiento: 10 - 14 m<sup>2</sup>/l Micras: 60

#### ACABADO ESMALTE ALIFÁTICO 2KR (SATINADO):

- Rendimiento: 10 - 13 m<sup>2</sup>/l
- Capas: 2

### SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

### ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.

### ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

### NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.