



FICHE TECHNIQUE

9.2 BASE SOLVANT

► Duepol vernis 2 comp. au solvant Brillant

Vernis incolore polyuréthane aliphatique

1090 / Version 7 / 16-01-2024



DESCRIPTION

Vernis polyuréthane aliphatique deux composants pour le traitement, la décoration et la protection de sols.

PROPRIÉTÉS

- Ne jaunit pas.
- Résistance aux effets nocifs des intempéries.
- Excellente adhérence sur ciment et béton.
- Grande résistance à l'abrasion et à l'usure.
- Haute résistance à : gasoil, essence, huile de lubrification et détergents.
- Bonne flexibilité.
- Effet anti-poussière.

USAGES

Peinture des sols en béton, béton imprimé, etc., à l'intérieur et à l'extérieur, en général, aux endroits où il existe un besoin de décorer tout en protégeant le sol de l'usure générée par l'usage et le passage du temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Brillante.
Brillance (UNE 48026)	90% à 60 °
Couleur	Transparent
Densité à 20 °C (Kg/L)	1 ± 0,2
Teneur en solides % volume	50 ± 1
Rapport de mélange	4 : 1 en volume
Vie utile du mélange	4 h
Rendement	12 - 14 m ² /l
Séchage au toucher	60 min
Recouvrement	minimum, 6 h maximum, 24 h
Circulation de véhicules	48 h
Séchage total	8 días
Diluant	D-30
% Dilution pinceau ou rouleau	0 - 5
% Dilution pistolet	0 - 5
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 489,90 g/l

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.
- Si la surface a déjà été peinte, s'assurer que la couche de peinture précédente soit en bon état et qu'elle ait bien pris.
- S'assurer de la compatibilité avec la peinture précédente.



► **Duepol vernis 2 comp. au solvant Brillant**

Vernis incolore polyuréthane aliphatique

1090 / Version 7 / 16-01-2024

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Appliquer à une température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C.

HUMIDITÉ AMBIANTE:

Appliquer avec une humidité relative inférieure à 85 %.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:

Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et en cas de chaleur extrême.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES NON PEINTES:

Béton:

- Le revêtement de sol doit se trouver dans des conditions optimales de préparation, sain, sec et uniforme. Attendre jusqu'à la prise complète (1 mois).
- Éliminer les efflorescences et restes de produits ou substances étrangères (graisse, poussière, huile et/ou dérivés, etc.).
- Il est fondamental de régler la porosité du revêtement de sol afin qu'elle soit suffisante pour favoriser la pénétration et l'ancrage de la peinture. Pour cela, les moyens mécaniques offrent des résultats optimaux, car en plus de régler la porosité du support, ils éliminent tout type de substance ou corps étranger indésirable.
- En cas de ne pas pouvoir réaliser de traitement mécanique, il faudra effectuer au moins un traitement chimique : éliminer les agents étrangers ou indésirables au moyen d'acide chlorhydrique dilué pour ensuite rincer abondamment les restes d'acide avec de l'eau ; pour terminer, laisser sécher complètement le support et procéder à la peinture normale.
- Pour sceller les bétons poreux, il est recommandé d'employer un apprêt adapté selon le tableau des systèmes d'application possibles.

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Support déjà peint en mauvais état:

- Si la surface est en mauvais état ou écaillée, il faut éliminer les restes décollés à l'aide d'un décapage chimique ou mécanique.
- Vérifier la compatibilité sur la peinture précédente.
- Nettoyer les restes d'huile ou graisse.
- Poncer complètement la peinture précédente en bon état.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Duepol vernis brillant 2 composants est possible au pinceau, au rouleau à poils courts ou au pistolet. Si l'application de la deuxième couche dépasse le temps de repeindre, vous devez poncer jusqu'à l'ombrage avant de peindre.

FINITION DUEPOL BARNIZ 2 COMP. AL DTE. (BRILLO):

- Rendement: 12 - 14 m²/l
- Couches: 2

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

► Duepol vernis 2 comp. au solvant Brillant

Vernis incolore polyuréthane aliphatique

1090 / Version 7 / 16-01-2024

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 24 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.