



### ► Isaltex Aluminium anti-chaueur

Laque à base de résine de silicone

1102 / Version 2 / 04-12-2023



## DESCRIPTION

Peinture laquée à base de résines de silicone, haute résistance aux températures élevées pouvant atteindre les 300 °C.

## PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide.
- Confère une protection durable contre les agents chimiques de nettoyage.
- Haute résistance aux températures élevées, jusqu'à 300 °C.
- Prêt à l'emploi.
- Utilisation en intérieur

## USAGES

Produit pour intérieur. Apte pour la décoration et la protection de cheminées, poêles, réservoirs, radiateurs, etc. La résistance maximale à la température est atteinte à partir de 48 heures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Brillante.
Couleur	Métallique aluminium.
Diluant	D-10
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.00 ± 0.05
Teneur en solides % volume	36.5
Rendement	17 - 20 m <sup>2</sup> /l
Séchage au toucher (20 °C) (min)	60
Recouvrement	4 h
% Dilution pinceau ou rouleau	Non dilué.
% Dilution pistolet	0 - 5

## MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.
- Si la surface a déjà été peinte, s'assurer que la couche de peinture précédente soit en bon état et qu'elle ait bien pris.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### SURFACES NON PEINTES:

#### Fer et acier:

- Éliminer l'éventuelle couche de laminage. Éliminer les restes de rouille ou de matériel oxydé (décapage abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel, consulter la possibilité d'application de notre convertisseur de rouille si besoin) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de rouille sur la surface. Appliquer 1 ou 2 couches d'impression anti-rouille selon les indications fournies dans les systèmes d'application possibles.
- Procéder à la peinture normale.

### SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:

#### Fer et acier:

- Si la surface laquée n'est pas en bon état, éliminer la laque à l'aide de notre DÉCAPANT À PEINTURE.
- Éliminer l'éventuelle couche de laminage.
- Éliminer les restes de rouille ou de matériel rouillé (décapage abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de rouille sur la surface.
- Procéder à la peinture normale.

### ► Isaltex Aluminium anti- chaleur

Laque à base de résine de silicone

1102 / Version 2 / 04-12-2023

## SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale d'Isaltex aluminium anticalorique se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

### FINITION ISALTEX ALUMINIO ANTICALÓRICO:

- Rendement: 17 - 20 m<sup>2</sup>/l (30-40 micras)
- Couches: 2

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

## ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

## STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 24 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

## NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.Isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.