



FICHE TECHNIQUE

9.1 BASE EAU

► Vernis acua Polyuréthane sols Satiné

Vernis polyuréthane aliphatique

1150 / Version 5 / 29-09-2023



DESCRIPTION

Vernis aqueux au polyuréthane aliphatique monocomposant pour le traitement, la décoration et la protection de sols.

PROPRIÉTÉS

- Grandes résistances physiques et chimiques
- Résistance aux produits de nettoyage domestique.
- Haute transparence.
- Flexible.
- Bonne adhérence et nivellement.
- Inodore.
- Séchage rapide.
- Finition antidérapante de grande dureté.
- Finition antidérapante en ajoutant au produit l'additif antidérapant RESUL.

USAGES

Protection et décoration de sols améliorant la résistance à l'abrasion. Couche de finition des systèmes d'imperméabilisation horizontaux améliorant la résistance au passage et aux rayons U.V. Protection du béton. Parfait pour la décoration et la protection de tous types de supports en bois (sols, portes, meubles, rampes d'escaliers, cadres, etc.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	satinée.
Diluant	Eau.
Viscosité (Copa Ford n° 4). Secondes	15 - 20
Densité à 20 °C (Kg/L)	1 ± 0.05
Rendement (m2/L)	10 - 15
Séchage au toucher (20 °C) (min)	30
Recouvrement (heures)	2 - 3
% Dilution maximale	0 - 5
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage.
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 32,50 g/l

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ni supérieures à 40 °C.

HUMIDITÉ AMBIANTE:

Ne pas peindre avec une humidité relative supérieure à 80 %.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:

Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et en cas de chaleur extrême.



► Vernis acqua Polyuréthane**sols Satiné**

Vernis polyuréthane aliphatique

1150 / Version 5 / 29-09-2023

PRÉPARATION DU SUPPORT**SURFACES NON PEINTES:**Béton:

- Le revêtement de sol doit se trouver dans des conditions optimales de préparation, sain, sec et uniforme. Attendre jusqu'à la prise complète (1 mois).
- Éliminer les efflorescences et restes de produits ou substances étrangères (graisse, poussière, huile et/ou dérivés, etc.).
- Il est fondamental de régler la porosité du revêtement de sol afin qu'elle soit suffisante pour favoriser la pénétration et l'ancrage de la peinture. Pour cela, les moyens mécaniques offrent des résultats optimaux, car en plus de régler la porosité du support, ils éliminent tout type de substance ou corps étranger indésirable.

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN BON ÉTAT:Support déjà peint en bon état:

- Il faut vérifier que le support soit complètement propre et libre de taches. Dans le cas contraire, les taches resteront imprimées de manière permanente dans le substrat après avoir appliqué le produit.

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:Support déjà peint en mauvais état:

- Si la surface est en mauvais état ou écaillée, il faut éliminer les restes décollés à l'aide d'un décapage chimique ou mécanique.
- Vérifier la compatibilité sur la peinture précédente.
- Nettoyer les restes d'huile ou graisse.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Vernis acqua polyuréthane sols satiné se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Il est conseillé d'appliquer au moins deux couches de finition. Avant la finition et en fonction du parement, il faut appliquer l'impression adaptée au rendement spécifié dans chaque cas.

IMPRESSIONS:

- Xanol fond d'imprégnation : fond à pore ouvert avec une action de blocage de tanins. Rendement : 10 - 15 m²/l. Couches : 1
- Xanol bouche-pores : homogénéisation de l'absorption du support et augmentation du rendement de la finition. Rendement : 1 - 12 m²/l. Couches : 1
- Xanol Fond Anti-termite : apprêt de préservation du bois. Action protectrice contre les champignons, les insectes et les termites. Rendement : 5 m²/L. Couches : 1.

FINITION BARNIZ ACQUA POLIURETANO SUELOS (SATINADO):

- Rendement: 10 - 15 m²/L
- Couches: 2

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

► Vernis acqua Polyuréthane

sols Satiné

Vernis polyuréthane aliphatique

1150 / Version 5 / 29-09-2023

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.