



### ► Espacios

Pintura plástica bricolaje

1185 / Versión 4 / 05-03-2025



## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate decorativa de alta opacidad y tixotropía destinada para acabados de gran calidad.

## PROPIEDADES

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.
- Elevada opacidad.
- Elevada resistencia al frote húmedo.
- Dotado de tecnología Technodrop que facilita la aplicación mediante la técnica airless reduciendo significativamente los tiempos de aplicación y puesta en marcha.
- Sin olor.
- Tacto agradable
- Contribuye a la certificación BREEAM y LEED.
- Cumple con los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria (ECOLABEL) según la decisión de la comisión comunitaria del 13/08/2008.

## USOS

Terminación en paredes como en techos donde se requiere un acabado mate de elevada opacidad y resistencia al frote húmedo, no salpica ni gotea lo que facilita la aplicación y reduce los tiempos de puesta en marcha.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto</b>	Extra mate.
<b>Color</b>	Colores carta.
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Viscosidad (Brookfield RVT a 20°C). Poises.</b>	120 - 160
<b>Densidad a 20°C (Kg/L)</b>	1.61 ± 0.05
<b>Contenido en sólidos % volúmen</b>	44
<b>Lavabilidad Gardner (UNE 48284) (dp)</b>	10.000 ciclos
<b>Rendimiento (m2/L)</b>	10 - 16
<b>Resistencia al frote húmedo (UNE EN ISO 11998)</b>	Clase 1
<b>Opacidad (ISO 6504-3)</b>	Clase 2
<b>Secado al tacto (20°C) (min)</b>	30
<b>Repintado (horas)</b>	3 a 4
<b>Secado total (días)</b>	15-20
<b>% Dilución brocha o rodillo</b>	0-5
<b>% Dilución pistola</b>	5-10.
<b>Limpieza de utensilios y manchas</b>	Con agua antes del secado
<b>Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).</b>	Contenido máximo producto 9,20 g/l.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.



► **Espacios**

Pintura plástica bricolaje  
1185 / Versión 4 / 05-03-2025

**CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE**

**TEMPERATURA AMBIENTE:**

No pintar por debajo de los 7°.

**HUMEDAD AMBIENTE:**

No pintar con una humedad relativa superior al 80%.

**CONDICIONES AMBIENTALES:**

No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

**SUPERFICIES NO PINTADAS:**

Hormigón:

- Esperar hasta total fraguado (mín 30 días). Eliminación de desencofrantes. Regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado

Fibro cemento:

- Eliminar la alta alcalinidad y regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado (Ver posibles sistemas de aplicación)

Mortero cemento:

- Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SULFATO DE ZINC DILUIDO. Regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado ( Ver posibles sistemas de aplicación)

Yeso/Escayola:

- Aplicar una mano de fijador para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.(Ver posibles sistemas de aplicación)

**SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Soporte ya pintado en buen estado:

- Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia. Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura. Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con nuestra línea de morteros de reparación RHONA. Realizar una prueba de compatibilidad entre las pinturas.

**SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Con patologías:

- Soportes con mohos y algas: Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía domestica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Se termina con dos manos de acabado con conservante antimoho para protección de la película.
- Soportes con sales de metales: Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos de una pintura antimanchas adecuada para después proceder al pintado normal.

Quebradizos:

- Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de fijador acrilico transparente. (ver posibles sistemas de aplicación)

### ► Espacios

Pintura plástica bricolaje

1185 / Versión 4 / 05-03-2025

### POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Espacios se hace a brocha, rodillo o pistola. Previo al acabado y en función del paramento aplicar la imprimación adecuada.

#### IMPRIMACIONES:

- Fixacril Fijador acrílico al disolvente: Soportes absorbentes no consolidados. Rendimiento: Hormigón: 15-20 m<sup>2</sup>/l. Morteros cementosos: 10-15 m<sup>2</sup>/l. Fibrocemento: 10 - 15 m<sup>2</sup>/l. Yeso/escayola: 5 - 15 m<sup>2</sup>/l. Superficies pintadas: 15 - 20 m<sup>2</sup>/l. Capas: 1
- Fixenol pigmentado: superficies no homogéneas (materiales diversos, zonas con distintos colores, reparaciones, etc.), donde se debe aplicar FIXENOL PIGMENTADO en el color deseado, a fin de regularizar el tono, la absorción y el aspecto del soporte. Rendimiento: 8 - 15 m<sup>2</sup>/l. Capas: 1
- Isacrílico emulsión selladora: imprimación consolidante para soportes porosos. Rendimiento del producto sin diluir: Hormigón: 30-60 m<sup>2</sup>/l. Morteros cementosos: 15-20 m<sup>2</sup>/l. Fibrocemento: 15 - 25 m<sup>2</sup>/l. Yeso/escayola: 10 - 15 m<sup>2</sup>/l. Superficies pintadas: 15 - 40 m<sup>2</sup>/l. Capas: 1

#### ACABADO ESPACIOS:

- Rendimiento: 10-16 m<sup>2</sup>/L
- Capas: 2

### SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

### ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.

### ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

### NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta ficha están basados en ensayos de laboratorio realizados a 20°C y 1 atm de presión. Las medidas realizadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control, como cambios en las condiciones ambientales de presión y temperatura.