



FICHE TECHNIQUE

2.6 TRAITEMENT TACHES ET ANTI-HUMIDITÉ



► Cotiz

Vernis effet anti-craie

1557 / Version 3 / 02-02-2021



DESCRIPTION

Vernis acrylique monocomposant mat pour le traitement et la protection de l'effet craie sur les murs.

PROPRIÉTÉS

- Grandes résistances physiques et chimiques
- Résistance aux produits de nettoyage domestique.
- Haute transparence.
- Flexible.
- Bonne adhérence et nivellement.
- Inodore.
- Séchage rapide.
- Application en intérieur et extérieur.
- Prêt à l'emploi.

USAGES

protection et décoration de murs, améliorant la résistance à l'effet craie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mate.
Viscosité (Brookfield RVT à 20 °C). Poises.	18-22.
Densité à 20 °C (Kg/l)	1 ± 0.05.
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 0,90 g/l,
Rendement (m2/l)	14-17.
Séchage à 20 °C (minutes)	30.
Recouvrement (heures)	2-3.
% Dilution maximale	Ne pas diluer, prêt à l'emploi.
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage.

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.
- Si la surface a déjà été peinte, s'assurer que la couche de peinture précédente soit en bon état et qu'elle ait bien pris.

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Ne pas peindre en dessous de 10 °C.

HUMIDITÉ AMBIANTE:

Ne pas peindre avec une humidité relative supérieure à 80 %.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:

Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et en cas de chaleur extrême.



► Cotiz

Vernis effet anti-craie

1557 / Version 3 / 02-02-2021

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Support déjà peint en mauvais état:

- Éliminer les efflorescences et restes de produits ou substances étrangères (graisse, poussière, huile et/ou dérivés, etc.).
- Éliminer les saletés des carreaux avec une brosse et retirer ensuite les résidus produits. Nettoyer les carreaux avec de l'eau et du savon pour éliminer les particules existantes et risquant d'empêcher l'accrochage de la fixation. Procéder à la peinture normale.
- Si la surface est en mauvais état ou écaillée, il faut éliminer les restes décollés à l'aide d'un décapage chimique ou mécanique.
- Nettoyer les restes d'huile ou graisse.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Cotiz effet anti-craie est réalisée au rouleau en mousse ou pistolet. Pour l'application au pistolet, utilisez des buses d'au moins 1.5 à 2 mm, et ce à de hautes pressions de 2,5 à 4 atmosphères.

FINITION COTIZ EFECTO ANTITIZA:

- Rendement: 14-17 m²/L
- Couches: 1-2

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.