



FICHA TÉCNICA

2.1 MATES ALTAS PRESTAÇÕES



► Isablock Ação higienizadora

Tinta acrílica com iões de prata

1781 / Versão 6 / 11-09-2023



DESCRIÇÃO

Tinta acrílica com base aquosa que contém compostos baseados em iões de prata que exercem sobre a película de tinta, uma vez formada, um efeito inibidor do crescimento das bactérias de carácter permanente no tempo. Cumpre com todos os requisitos estabelecidos no " GREEN BUILDING", oferecendo a máxima pontuação possível para as certificações BREEAM y/o LEED.

PROPRIEDADES

- Os iões prata presentes na película de tinta exercem uma ação higienizante que impede a proliferação de bactérias sobre a mesma.
- O efeito higienizante é estável no tempo, aumentando à medida que a superfície é lavada ou esfregada.
- Fácil eliminação das manchas ou nódoas sobre a sua superfície sem deixar marca.
- Alta resistência aos produtos químicos de limpeza doméstica.
- Hidrofugante e impermeável à água da chuva.
- Permeabilidade ao vapor de água, permitindo a transpiração do suporte.
- Contacto alimentar indireto.
- Fixação excecional sobre os materiais de construção mais habituais.
- Grande brancura.
- Ausência quase absoluta de odor.
- Não amarelece, não respinga nem goteja.
- Classificação em conformidade com NTP 319.216. Tipo I.
- Contribui para a certificação BREEAM e LEED.

UTILIZAÇÕES

Recomendada especialmente para a pintura e manutenção de espaços em ambientes que requeiram higiene e minimizem a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas, tais como centros de saúde, colégios, infantários, refeitórios ou cantinas sociais, residências, etc. A utilização de ISABLOCK deve ser contemplada como parte de um sistema integral de higiene, nunca devendo substituir os processos de limpeza nem a utilização de desinfetantes adequados



► Isablock Ação**higienizadora**

Tinta acrílica com iões de prata

1781 / Versão 6 / 11-09-2023

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Aspeto | Mate sedoso. |
| Cor | Branco. |
| Diluyente | Água. |
| Viscosidade (Brookfield RVT a 20°C). Poises. | 120 - 150 |
| Densidade a 20°C (Kg/L) | 1.37 ± 0.05 |
| Teor de sólidos % volume | 47 |
| Resistência à fricção em molhado (UNE EN ISO 11998) | Classe 1 |
| Lavabilidade Gardner (UNE 48284) (dp) | Superior a 10.000 ciclos |
| Permeabilidade à água líquida (UNE-EN 1062-3:2008) Kg/m²h0,5) | 0.02, baixa |
| Permeabilidade ao vapor de água (UNE-EN ISO 7783:2) (m) | 0.34, média |
| Opacidade (ISO 6504-3) | Classe 2 para um rendimento de 8 m ² /litro correspondente a 2 camadas de pintura. |
| Rendimento (m²/L) | 8 - 12 |
| Secagem a 20°C (min) | 60 |
| Repintura (horas) | 3 |
| Secagem total (dias) | 15 - 20 |
| % Diluição pistola | 10 - 15 |
| % Diluição pincel ou rolo | 0 - 15 |
| Aderência por tração direta (UNE- EN 1542)(MPa) | 1.35 |
| Limpeza de utensílios e nódoas | Com água antes da secagem. |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV). | Conteúdo máximo produto 5,72 g/l |

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, salitre, etc.
- Se assim não for, será necessário limpar corretamente o fundo e preparar com uma camada de fixador adequado.
- Se já estava pintado, verificar se a tinta anterior está em bom estado e com boa aderência.

CONDIÇÕES DO SUPORTE E AMBIENTE**TEMPERATURA AMBIENTE:**

Não pintar com temperaturas inferiores a 7°C .

HUMIDADE AMBIENTE:

Não pintar com uma humidade relativa superior a 80%.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Não é recomendado pintar em tempo chuvoso ou nas horas de calor máximo.

► Isablock Ação

higienizadora

Tinta acrílica com iões de prata

1781 / Versão 6 / 11-09-2023

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Gesso/estruque:

- Aplicar uma camada de fixador/imprimação para criar uma estrutura de resina, permitindo a transpiração, reduzindo a absorção e facilitando a posterior aplicação de tinta. (Ver possíveis sistemas de aplicação)

Betão:

- Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias). Eliminação de agentes de descofragem. Regular a absorção com a aplicação de fixador/imprimação adequada

Fibrocimento:

- Eliminar a elevada alcalinidade e regular a absorção com a aplicação de fixador/imprimação adequada (Ver possíveis sistemas de aplicação)

Argamassa cimento:

- Eliminação de eflorescências e alcalinidade através do tratamento com SULFATOS DE ZINCO DILUÍDO. Regular a absorção com a aplicação de fixador/imprimação adequada (Ver possíveis sistemas de aplicação)

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Suporte já pintado em bom estado:

- Independentemente do suporte a repintar, o seu aspeto deve ser homogeneizado, ou seja, as superfícies que tenham um aspeto brilhante devem ser matizadas para facilitar a abertura dos poros e consequentemente melhorar a aderência. Comprovar a aderência e resistência da tinta. Corrigir as possíveis diferenças de textura ou de planimetria que possam existir com a nossa linha de argamassas de reparação RHONA. Realizar um teste de compatibilidade entre as tintas.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Frágeis :

- Se a pintura estiver velha ou mal aderida com presença de defeitos como escamação, ampolas, lascas, riscas..., deve ser eliminada completamente antes de pintar para depois aplicar uma camada de fixador acrílico transparente. (ver possíveis sistemas de aplicação) - Se a pintura estiver velha ou mal aderida com presença de defeitos como escamação, bolhas, lascas, riscas..., deve ser eliminada completamente antes de pintar para depois aplicar uma camada de fixador acrílico transparente. (ver possíveis sistemas de aplicação)

Com patologias:

- Suportes com mofo e algas: Eliminação e desinfeção de mofo ou algas esfregando com força a mancha com uma escova utilizando lixívia doméstica ou água oxigenada de volume 10. Terminar com duas camadas de acabamento com conservante anti-mofo para proteção da película.
- Suportes com sais de metais: Estes, provenientes dos forjados, são de cor avermelhada ou amarelada; devem ser cobertos com duas camadas de uma tinta anti-manchas adequada para depois pintar normalmente.

► Isablock Ação

higienizadora

Tinta acrílica com iões de prata

1781 / Versão 6 / 11-09-2023

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação normal de Isablock é feita com pincel, rolo ou pistola. Recomendamos aplicar pelo menos duas camadas de acabamento. Antes do acabamento e dependendo do paramento ou muro, aplicar a imprimação adequada para o rendimento especificado em cada caso.

IMPRIMAÇÕES:

- Acquatex Primer: Superfícies metálicas, não férricas, sem óxido (aço inoxidável, aço galvanizado e alumínio,...) Superfícies não metálicas (madeira, gesso, pvc, azulejo,...) Rendimento: 8-12 m²/l. Camadas: 1
- Fixacril Fixador acrílico à base de solvente Suportes absorventes não consolidados. Rendimento: Betão: 15-20 m²/l. Argamassas de cimento: 10-15 m²/l. Fibrocimento: 10 - 15 m²/l. Gesso/estruque: 5 - 15 m²/l. Superfícies pintadas: 15 - 20 m²/l. Camadas: 1
- Fixenol Consolidador Fixenol: indicada para a fixação, consolidação e vedação de substratos minerais (argamassa de cimento, betão, ladrilho catalão, etc.) Rendimento: Betão: 15-20 m²/l. Argamassas de cimento: 10-15 m²/l. Fibrocimento: 10 - 15 m²/l. Gesso/estruque: 5 - 15 m²/l. Superfícies pintadas: 15 - 20 m²/l. Camadas: 1
- Fixenol pigmentado: superfícies não homogéneas (materiais diversos, zonas com diferentes cores, reparações, etc.), que requeiram a aplicação de FIXENOL PIGMENTADO na cor desejada, a fim de regularizar o tom, a absorção e o aspeto do suporte. Rendimento: 8 - 15 m²/l. Camadas: 1
- Isacrílico emulsão vedação: imprimação consolidante para suportes porosos. Rendimento do produto sem diluir: Betão: 30-60 m²/l. Argamassas de cimento: 15-20 m²/l. Fibrocimento: 15 - 25 m²/l. Gesso/estruque: 10 - 15 m²/l. Superfícies pintadas: 15 - 40 m²/l. Camadas: 1

ACABAMENTO ISABLOCK:

- Desempenho: 8 - 12 m²/l
- Camadas: 2

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações local/nacional vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5º e 35º C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.Isaval.es». Todos os dados desta Ficha estão baseados em ensaios de laboratório. As medidas tomadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.