



FICHE TECHNIQUE

7. HAUTE DÉCORATION

► Siamm Effet velouté

Effet métallisé décoratif

1841 / Version 2 / 16-01-2024



DESCRIPTION

Recouvrement décoratif en phase aqueuse, formulé avec des résines et des pigments métallisés spéciaux.

PROPRIÉTÉS

- Il reproduit fidèlement, selon l'angle d'incidence de la lumière, l'aspect esthétique des anciens velours.
- La viscosité et les caractéristiques spéciales du produit évitent des problèmes de joints et de superpositions pendant les tâches d'application.
- Il ne contient aucune substance potentiellement dangereuse pour les personnes ou l'environnement.

USAGES

Son utilisation est spécialement indiquée en intérieur sur des surfaces préalablement préparées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Satiné velouté avec des reflets métallisés.
Couleur	Argent, or et nuancier Siamm.
Viscosité (Brookfield RVT à 20 °C). Poises.	140 - 160
Densité à 20 °C (Kg/L)	1,15 ± 0,03
Teneur en solides % volume	32
Rendement (m2/L)	10 - 12
Séchage au toucher	30 - 45 min à une humidité relative de 50 %
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage.
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 0,00 g/L

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Ne pas peindre en dessous de 7 °C et au-dessus de 30 °C.

HUMIDITÉ AMBIANTE:

Ne pas peindre avec une humidité relative supérieure à 80 %.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:

Ne pas peindre en cas d'ensoleillement excessif, de vent fort ou de risque de pluie.



► Siamm Effet velouté

Effet métallisé décoratif

1841 / Version 2 / 16-01-2024

PRÉPARATION DU SUPPORT**SURFACES NON PEINTES:**Supports neufs sans peinture:

- Indépendamment du type de support à repeindre, il faudra en homogénéiser l'aspect, c'est-à-dire rendre mates les surfaces brillantes, pour faciliter l'ouverture des pores et, par là même, l'adhérence. Vérifier l'adhérence et la résistance de la peinture. Corriger les éventuelles différences de texture ou de planimétrie pouvant exister avec notre gamme de mortiers de réparation RHONA. Réaliser un test de compatibilité entre les peintures.
- Éliminer les efflorescences et restes de produits ou substances étrangères (graisse, poussière, huile et/ou dérivés, etc.).

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN BON ÉTAT:Support déjà peint en bon état:

- Poncer toute la surface de la peinture antérieure pour faciliter l'adhérence.

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:Support déjà peint en mauvais état:

- Indépendamment du type de support à repeindre, il faudra en homogénéiser l'aspect, c'est-à-dire rendre mates les surfaces brillantes, pour faciliter l'ouverture des pores et, par là même, l'adhérence. Vérifier l'adhérence et la résistance de la peinture. Corriger les éventuelles différences de texture ou de planimétrie pouvant exister avec notre gamme de mortiers de réparation RHONA. Réaliser un test de compatibilité entre les peintures.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Siamm effet velouté peut être réalisée avec une taloche. Préparer les surfaces en appliquant 1 ou 2 couches de peinture mate d'intérieur, dans un ton semblable à la couleur de finition de SIAMM choisie. Ensuite, appliquer Siamm de façon irrégulière avec une taloche de taille moyenne en acier inoxydable et recouvrir toute la surface. Avant le séchage, passer la taloche jusqu'à obtenir l'effet velouté désiré. Pour protéger et pouvoir laver le Siamm, il est possible d'appliquer par dessus une couche de vernis acrylique.

FINITION SIAMM EFECTO ATERCIOPELADO:

- Rendement: 10 - 12 m²/l
- Couches: 2

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

► Siamm Effet velouté

Effet métallisé décoratif

1841 / Version 2 / 16-01-2024

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont réélisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.