



FICHE TECHNIQUE

5.1 LASURE PORE OUVERT

► Xanol Fond Imprégnant

Fond à pores ouverts

1896 / Version 3 / 05-03-2025



DESCRIPTION

Fond aqueux pour bois à pore ouvert, intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Haute pénétration dans le bois.
- Bonne flexibilité.
- Action de blocage des tanins.
- Finition à pore ouvert.
- Inodore.
- Régulation de l'absorption du bois améliorant le rendement et l'adhérence des couches de finition.
- N'altère pas la couleur naturelle du bois.
- Application en intérieur et extérieur.
- Prêt à l'emploi.

USAGES

Parfait pour la protection, que ce soit pour la restauration ou sur le bois neuf. Applicable sur tout type de supports : portes, fenêtres, volets, rampes d'escalier, cadres, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Transparent.
Finition	Pore ouvert.
Viscosité mélange (Copa Ford n° 4). Secondes	30 - 50
Densité à 20 °C (Kg/L)	1 ± 0.05
Teneur en solides % volume	15
Séchage au toucher (20 °C) (min)	30
Recouvrement (heures)	2 - 3
Rendement (m2/L)	10 - 15
Diluant	Ne pas diluer, prêt à l'emploi
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage.
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 11,20 g/l

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C

HUMIDITÉ DU SUPPORT:

Le bois doit être sec, avec moins de 18-20 % d'humidité.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:

Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et en cas de chaleur extrême.



► Xanol Fond Imprégnant

Fond à pores ouverts

1896 / Version 3 / 05-03-2025

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES NON PEINTES:

Bois:

- Élimination de produits et de déchets étrangers.
- Poncer correctement et éliminer ensuite les saletés. Il est conseillé d'appliquer 1-2 couches de bouche-pores pour régler l'absorption du support.

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN BON ÉTAT:

Bois:

- Bois déjà vernis : si la lasure est en bon état, poncer soigneusement et éliminer les résidus. Appliquer une couche de finition. Si le vernis est en mauvais état, éliminer avec du décapant et procéder à la peinture comme s'il s'agissait de bois neuf.

SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Bois:

- Si la surface laquée n'est pas en bon état, éliminer la laque à l'aide de notre DÉCAPANT À PEINTURE.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Xanol fond imprégnant se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour l'application au pistolet, utilisez des buses fines, à des pressions élevées de 2,5 à 4 atmosphères. Les rendements peuvent subir des variations en fonction du type de bois.

FINITION XANOL FONDO IMPREGNANTE:

- Rendement: 10 - 15 m2/l
- Couches: 1

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 24 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

► Xanol Fond Imprégnant

Fond à pores ouverts

1896 / Version 3 / 05-03-2025

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont réélisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page www.isaval.es. Toutes les données de cette fiche sont basées sur des essais en laboratoire réalisés à 20°C et à une pression de 1 atm. Les mesures effectuées « in situ » peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des changements dans les conditions environnementales de pression et de température.