



## FICHA TÉCNICA

### 5.1 LASUR POROS ABERTOS

#### ► Xanol Fundo impregnante

Fundo de poro aberto

1896 / Versão 3 / 05-03-2025



## DESCRIÇÃO

Fundo aquoso para madeira, com poros abertos, tanto para interior como para exterior.

## PROPRIEDADES

- Alta penetração na madeira.
- Boa flexibilidade.
- Ação bloqueadora de taninos.
- Terminação com poros abertos.
- Sem odor.
- Regularização da absorção da madeira melhorando o rendimento e a aderência das camadas de acabamento.
- Não modifica a cor natural da madeira
- Aplicação em interior e exterior.
- Pronto para usar.

## UTILIZAÇÕES

Ideal para proteção, tanto em restauração como em madeira nova. Aplicável em todos os tipos de suportes de madeira, tais como: portas, janelas, persianas, corrimões, molduras, etc...

## DADOS TÉCNICOS

<b>Aspeto</b>	Transparente.
<b>Acabamento</b>	Poros abertos.
<b>Viscosidade mistura (Taça Ford nº 4). Segundos.</b>	30 - 50
<b>Densidade a 20°C (Kg/L)</b>	1 ± 0.05
<b>Teor de sólidos % volume</b>	15
<b>Secagem ao tato (20°C) (min)</b>	30
<b>Repintura (horas)</b>	2 - 3
<b>Rendimento (m<sup>2</sup>/L)</b>	10 - 15
<b>Diluyente</b>	Não diluir, pronto para usar
<b>Limpeza de utensílios e nódoas</b>	Com água antes da secagem.
<b>Compostos Orgânicos Voláteis (COV).</b>	Conteúdo máximo produto 11,20 g/l

## CONDIÇÕES DO SUPORTE E AMBIENTE

### TEMPERATURA AMBIENTE:

Não aplicar com temperaturas inferiores a 10° C .

### HUMIDADE DO SUPORTE:

A madeira deve estar seca, menos de 18 – 20% de humidade.

### CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Não é recomendado pintar em tempo chuvoso ou nas horas de calor máximo.



### ► Xanol Fundo impregnante

Fundo de poro aberto

1896 / Versão 3 / 05-03-2025

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

#### Madeira:

- Eliminação de produtos e resíduos estranhos.
- Devem ser perfeitamente lixados e limpos de todos os tipos de sujidade. Aconselhamos aplicar 1-2 camadas de tapaporos para regular a absorção do suporte.

### SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

#### Madeira:

- Madeiras anteriormente envernizadas: se a velatura estiver em bom estado, lixar suavemente e eliminar os resíduos. Aplicar uma camada de acabamento. Se o verniz estiver em mau estado, eliminar com decapante e pintar como se fosse madeira nova.

### SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

#### Madeira:

- Se a superfície esmaltada não estiver em condições ótimas, será necessário eliminar o esmalte com DECAPANTE REMOVEDOR DE TINTAS.

## POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação normal de Xanol fundo impregnante é feita com pincel, rolo ou pistola. Na aplicação com pistola, devem ser usados bicos finos, com altas pressões, de 2.5 a 4 atmosferas. os rendimentos podem sofrer variações dependendo do tipo de madeira.

### ACABAMENTO XANOL FONDO IMPREGNANTE:

- Desempenho: 10 - 15 m<sup>2</sup>/l
- Camadas: 1

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

## ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

## ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 24 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

### ► Xanol Fundo impregnante

Fundo de poro aberto

1896 / Versão 3 / 05-03-2025

#### NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «[www.isaval.es](http://www.isaval.es)». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.