



FICHA TÉCNICA

2.7 DECAPANTE Y QUITAPINTURAS

► Xanol Gel decapante

Gel decapante para madera

1916 / Versión 5 / 05-03-2025



DESCRIPCIÓN

Decapante para la eliminación de la mayor parte de las pinturas.

PROPIEDADES

- Producto líquido para la eliminación de pinturas plásticas, texturados, rayados, etc.
- No contiene productos ácidos o alcalinos.
- No contiene productos ácidos o alcalinos y por tanto respeta la superficie pintada, no produciendo corrosiones en el metal o alterando el color de la madera.
- Por su especial tixotropía no gotea.

USOS

Especialmente indicado para la eliminación de la mayor parte de las pinturas: barnices, nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes, laccas de poliuretano pigmentadas y transparente, esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, pinturas al clorochaucho, etc. aplicadas en substatos como yeso, cemento, madera, metal.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido.
Color	Transparente.
Densidad a 20°C (Kg/L)	1.16 ± 0.05
Tiempo de trabajo (min)	5 - 10
Rendimiento (m2/L)	3 - 6

NORMAS DE APLICACIÓN

- Si es una pintura muy dura o vieja conviene rallarla, realizando cortes enrejados, antes de la aplicación y repetir esta operación varias veces, ya que el producto va atacando y disolviendo lentamente la capa o capas de pintura.
- Antes de repintar sobre la superficie decapada hay que limpiarla perfectamente utilizando el disolvente adecuado en cada caso o agua jabonosa, si es factible.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Xanol decapante se hace manualmente brocha, rodillo o espátula. Nunca se debe aplicar a pistola. El producto no debe dejarse más de una hora aplicado sobre la superficie a decapar, ya que formaría una capa dura.

ACABADO XANOL GEL DECAPANTE:

- Rendimiento: 3 - 6 m2/L
- Capas: 1

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.



► Xanol Gel decapante

Gel decapante para madera

1916 / Versión 5 / 05-03-2025

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta ficha están basados en ensayos de laboratorio realizados a 20°C y 1 atm de presión. Las medidas realizadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control, como cambios en las condiciones ambientales de presión y temperatura.