



## FICHA TÉCNICA

### 2.7 DECAPANTE E REMOVEDOR DE TINTA



#### ► Xanol Gel decapante

Gel decapante para madeira

1916 / Versão 5 / 05-03-2025



## DESCRIÇÃO

Decapante para eliminação da maioria de tintas.

## PROPRIEDADES

- Produto líquido para a eliminação de tintas plásticas, texturizados, riscos, etc.
- Não contém produtos ácidos ou alcalinos.
- Não contém produtos ácidos ou alcalinos, respeitando como tal a superfície pintada, não provocando corrosões no metal ou alterando a cor da madeira.
- Não goteja devido à sua tixotropia especial.

## UTILIZAÇÕES

Especialmente indicado para eliminação da maioria de tintas: vernizes, nitrocelulósicas pigmentadas e transparentes, lacas de poliuretano pigmentadas e transparentes, esmaltes sintéticos, tintas plásticas, tintas borracha clorada, etc. aplicadas em substratos como gesso, cimento, madeira, metal.

## DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Líquido.
Cor	Transparente.
Densidade a 20°C (Kg/L)	1.16 ± 0.05
Tempo de trabalho (min)	5 - 10
Rendimento (m <sup>2</sup> /L)	3 - 6

## NORMAS DE APLICAÇÃO

- Se for uma tinta muito dura ou velha convém ralá-la, realizando cortes treliçados, antes da aplicação e repetir esta operação várias vezes, na medida em que o produto vai atacando e dissolvendo lentamente a camada ou camadas de tinta.
- Antes de voltar a pintar sobre a superfície decapada será necessário limpá-la perfeitamente utilizando o solvente adequado em cada caso ou água com sabão se for factível. - possível.

## POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação normal de Xanol decapante ou tira-nódoas universal é feita com pincel, rolo ou espátula. Nunca se deve aplicar com pistola. O produto não deve ser deixado aplicado por mais de uma hora sobre a superfície a decapar, pois formaria uma capa dura.

### ACABAMENTO XANOL GEL DECAPANTE:

- Desempenho: 3 - 6 m<sup>2</sup>/L
- Camadas: 1

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

## ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.



#### ► Xanol Gel decapante

Gel decapante para madeira

1916 / Versão 5 / 05-03-2025

### ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 24 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

### NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «[www.isaval.es](http://www.isaval.es)». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.