



FICHE TECHNIQUE

6.2 PRÊTS À L'EMPLOI

► Rhonaplast Fibre élastique

Enduit acrylique élastique

1967 / Version 2 / 05-03-2025



DESCRIPTION

Mastic acrylique élastique prêt à l'emploi, renforcé à la fibre de verre, pour le rebouchage et le colmatage de microfissures, fissures et craquelures de caractère structurel. Scellement de joints et utilisation en remplacement des bandes de fibre de verre.

PROPRIÉTÉS

- Contient de la fibre de verre.
- Peut remplacer les bandes de fibre de verre.
- Lissage et ponçage sans transfert de fibre à la surface.
- Application en intérieur et extérieur avec des épaisseurs maximales de 10 mm.
- Matériau à thixotropie compensée.
- Produit haute flexibilité.
- Produit respirant.
- Excellente adhérence sur supports absorbants et non absorbants.

USAGES

Produit utilisable sur plâtre, ciment, peinture en générales, brique, pierre, bois et tout autre type de support de maçonnerie doté d'un certain niveau d'absorption.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâte de couleur blanche.
Finition	Fin et flexible.
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.62
Consommation	50-60 g/m linéaire de fissure.
pH	8.0 - 9.0
Dureté Shore	75
Durée de séchage (épaisseur 1 mm et 20 °C)	Béton: 12 h Peinture: 12 h Plâtre: 12 h
Détermination de l'adhérence par traction directe, UNE-EN 1542:1999 (N/mm ²)	Béton: > 0.7 Peinture: > 1.2
Épaisseur maximale par couche (mm)	10
Classification selon (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0C0R0
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage. Le produit durci ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- En cas d'anomalie du substrat, appliquer les procédures de nettoyage et de réparation pertinentes (fixation de poussière, procédures de nettoyage ou réparations en maçonnerie) et retirer les débris ou éléments non cohésifs afin d'obtenir les conditions décrites précédemment.
- Ne pas humidifier les supports avant d'appliquer le mastic.



► Rhonaplast Fibre élastique

Enduit acrylique élastique

1967 / Version 2 / 05-03-2025

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

REBOUCHAGE DE FISSURES : Ouvrir la fissure jusqu'à atteindre le fond consistant à l'aide d'une spatule, puis fixer l'intérieur avec un fixateur adapté. Après le séchage du fixateur, remplir la fissure de RHONAPLAST FIBRE ÉLASTIQUE. Après le séchage du mastic, il sera nécessaire de lisser avec l'un de nos enduits d'intérieur ou d'extérieur.

FINITION RHONAPLAST FIBRA ELÁSTICO:

- Rendement: 50-60 gr/m lineal de fisura
- Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page www.isaval.es. Toutes les données de cette fiche sont basées sur des essais en laboratoire réalisés à 20°C et à une pression de 1 atm. Les mesures effectuées « in situ » peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des changements dans les conditions environnementales de pression et de température.