



## FICHA TÉCNICA

### 3.3 ANTIOXIDANTES ISALNOX

#### ► Isalnox Imprimación Multiadherente Acqua

Imprimación polivalente antioxidante

1993 / Versión 2 / 10-11-2020



## DESCRIPCIÓN

Imprimación polivalente monocomponente con adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes. Antioxidante. Base agua.

## PROPIEDADES

- Protege al metal frente a la corrosión.
- Buena adherencia sobre soportes difíciles.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Se puede terminar con productos en base acuosa o solvente, tanto monocomponente como bicomponentes, dejando transcurrir el tiempo necesario e indicado en esta ficha.
- Sobre madera, evita las manchas negras que producen los taninos.

## USOS

Protección de superficies metálicas libres de óxido, como: acero, acero galvanizado y aluminio. Igualmente, es muy recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso y PVC.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto</b>	Mate.
<b>Color</b>	Blanco y colores carta ISALNOX
<b>Diluyente</b>	Agua.
<b>Densidad a 20°C (Kg/l)</b>	1.3 ± 0.05.
<b>Contenido en sólidos % volúmen</b>	38-42.
<b>Rendimiento (m2/l)</b>	8 - 10 m2/litro para espesores secos de 40-50 micras por capa.
<b>Secado a 20°C (minutos)</b>	30-60.
<b>Repintado (horas)</b>	Esmalte al agua: 4. Esmalte al disolvente: 24. Productos 2 componentes: 48.
<b>% Dilución brocha o rodillo</b>	0-5.
<b>% Dilución pistola</b>	0-10.
<b>Limpieza de utensilios y manchas</b>	Con agua antes del secado.
<b>Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).</b>	Contenido máximo producto 32,00 g/l.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Comprobar la compatibilidad con la anterior pintura
- - Terminación con esmalte al agua: esperar mínimo 4 horas desde de la última mano de Isalnox\_Imprimación Multiadherente.  
- Terminación con esmalte. sintético: esperar 24 horas desde de la última mano de Isalnox\_Imprimación Multiadherente  
- Terminación con productos bicomponentes: esperar 48 horas desde de la última mano de Isalnox\_Imprimación Multiadherente (Datos para un espesor medio de 40-50 micras secas de Isalnox\_Imprimación Multiadherente a 20°C y 65% de humedad ambiental)



### ► Isalnox Imprimación

#### Multiadherente Acqua

Imprimación polivalente antioxidante

1993 / Versión 2 / 10-11-2020

### CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

#### TEMPERATURA AMBIENTE:

No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C .

#### HUMEDAD AMBIENTE:

No aplicar con una humedad ambiental superior al 80%.

#### CONDICIONES AMBIENTALES:

No pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### SUPERFICIES NO PINTADAS:

##### Hierro y Acero:

- Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir. Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual, ver posibilidad de aplicación de nuestro convertidor de óxido en caso necesario), hasta dejar la superficie libre de óxido. Aplicar 1 ó 2 capas de imprimación antioxidante según indicaciones dadas en los posibles sistemas de aplicación.
- Proceder al pintado normal.

##### Madera:

- Eliminación de productos y residuos extraños. Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad aplicar una mano de fondo adecuado según tabla de posibles sistemas de pintado y lijar suavemente. Posteriormente aplicar dos manos de acabado, lijando suavemente entre capas.
- Proceder al pintado normal.

##### Hormigón:

- Eliminación de productos y residuos extraños. Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad aplicar una mano de fondo adecuado según tabla de posibles sistemas de pintado y lijar suavemente. Posteriormente aplicar dos manos de acabado, lijando suavemente entre capas.
- Proceder al pintado normal.

#### SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

##### Madera:

- Si la superficie está esmaltada, se procede a la eliminación del esmalte con nuestro DECAPANTE QUITAPINTURAS. Realizar el pintado como si fuera un soporte nuevo sin pintar.
- Se lijan perfectamente y después se elimina toda la suciedad. Se aconseja aplicar 1-2 manos de tapaporos para regular la absorción del soporte.
- Proceder al pintado normal.

#### SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

##### Yeso/Escayola:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Proceder al pintado normal.

##### Hormigón:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Proceder al pintado normal.

### ► Isalnox Imprimación

#### Multiadherente Acqua

Imprimación polivalente antioxidante

1993 / Versión 2 / 10-11-2020

### POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de isalnox imprimación multiadherente acqua se hace a brocha, rodillo o pistola. Se recomienda mínimo dos manos de acabado.

#### ACABADO ISALNOX IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE ACQUA:

- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/L
- Capas: 1

### SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

### ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

### ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

### NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.