



FICHE TECHNIQUE

3.3 ANTIROUILLE ISALNOX

► Isalnox Convertisseur de rouille

Fixateur anticorrosif

2000 / Version 4 / 01-09-2023



DESCRIPTION

Fixateur en phase aqueuse qui empêche le processus d'oxydation des métaux ferreux et de l'acier, produisant une pellicule superficielle qui agit comme fixateur de la rouille présente, tout en empêchant sa propagation ultérieure.

PROPRIÉTÉS

- Neutralise efficacement la corrosion en formant un composant stable et insoluble de couleur noire-bleuâtre.
- Agit comme fixateur des vestiges superficiels de rouille.
- Il fonctionne comme un pont d'ancrage entre les surfaces rouillées et les couches de peinture ou de peinture laquée qui suivent.
- Prêt à l'emploi.

USAGES

Recommandé pour tout élément en fer ou en acier comportant des signes de corrosion, Charpentes métalliques de type grilles, fenêtres, portes, rampes, etc., y compris pour les petites réparations d'électroménagers ou véhicules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide laiteux.
Couleur	Blanc-cassé, dont la finition devient noire après la réaction avec la rouille.
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.00 ± 0.05
pH	2 - 3
Rendement (m2/L)	15 - 20
Séchage au toucher (20 °C) (min)	30
Recouvrement (heures)	3 - 4
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 17,90 g/l

MODE D'EMPLOI

- Les surfaces à peindre doivent être consistantes, sans matériaux mal adhérents et propres, sèches et libres de poussière, graisse, salpêtre, moisissures, champignons ou algues.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES NON PEINTES:

Supports neufs sans peinture:

- Si la réaction ne se produit pas dans une zone, laver et dégraisser puis appliquer une nouvelle couche de produit.
- Il peut être recouvert d'une impression antirouille ou directement de la finition antirouille choisie à base de solvant. Peindre dès que possible pour éviter une nouvelle oxydation.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale d'Isalnox convertisseur de rouille se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

FINITION ISALNOX CONVERTIDOR DE ÓXIDO:

- Rendement: 15 - 20 m2/l
- Couches: 1

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.



► Isalnox Convertisseur de rouille

Fixateur anticorrosif

2000 / Version 4 / 01-09-2023

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 24 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.