



FICHE TECHNIQUE

6.3 BRICOLAGE

► Rhonaplast Ciment blanc

Liant base minérale

2011 / Version 4 / 21-12-2023



DESCRIPTION

Liant hydraulique à base de ciment pour usage intérieur-extérieur, il contribue aux certifications LEED et BREEAM.

PROPRIÉTÉS

- Finition fine
- Sans altérations.

USAGES

Utilisable en maçonnerie lorsqu'il est mélangé avec du sable. Réparation dans des zones humides (salles de bains, cuisines, etc.) Fixation de WC et plomberie. Liant entre les murs et les sols. Chapes et sols d'assise. Réparations de supports en ciment, brique et pierre (jamais de supports en plâtre).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche.
Finition	Fine
Densité à 20 °C (Kg/L)	0,75
Rapport de mélange	0.35 L/kg de poudre
Vie utile du mélange (heures)	3
Résistance à la compression (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm ²	52.5 MPa à 28 jours
Épaisseur maximale par couche (mm)	20
Prise initiale (min)	70
Temps de prise (20 °C) (heures)	4 - 6
Temps de séchage (20 °C)	4 - 5 heures selon l'épaisseur et les conditions ambiantes
Temps de polissage (heures)	Après le séchage.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- Tous les supports doivent présenter la planéité adéquate. Les supports ne doivent avoir aucun problème d'humidité. Le cas échéant, la période de retrait de maturation doit avoir été respectée.
- Si des supports très absorbants sont soumis à la chaleur ou au vent, les humidifier légèrement et patienter le temps que la pellicule d'eau disparaisse. Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

Poser les petites pièces en appliquant la pâte sur le support à l'aide d'une truelle dentée de 6 x 6 mm. Utiliser une truelle dentée de 8 x 8 mm pour les formats supérieurs à 400 cm². Appuyer sur les carreaux jusqu'à l'écrasement complet des sillons de l'adhésif. La pâte doit être étendue sur des surfaces de 1 m² environ de façon à ce que le temps disponible entre l'extension de l'adhésif et la mise en place de la pièce soit inférieur au temps d'assemblage ouvert (30 minutes dans des conditions normales, mais ce délai peut toutefois être réduit en cas de températures élevées/vent). Contrôler le temps d'ouverture et l'adhérence des carreaux. Pour ce faire, poser une pièce et la soulever de temps en temps pour vérifier l'adhérence de l'adhésif au support et au carreau de faïence. La face arrière des carreaux doit être totalement humidifiée.

FINITION RHONAPLAST CEMENTO BLANCO:

- Rendement: 3 Kg/m²
- Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.



► Rhonaplast Ciment blanc

Liant base minérale

2011 / Version 4 / 21-12-2023

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.