



FICHE TECHNIQUE

6.3 BRICOLAGE

► Rhonaplast Plâtre de rebouchage

Rebouchage des trous

2013 / Version 2 / 21-12-2023



DESCRIPTION

Plâtre fin utilisable pour le rebouchage de creux intérieurs et la fixation de matériaux. Répond à toutes les exigences établies dans le "GREEN BUILDING", offrant le score le plus élevé possible pour les certifications BREEAM et / ou LEED.

PROPRIÉTÉS

- Prise rapide.
- Contient des additifs à base de composés naturels dernière génération.
- Sans altérations ni ruptures.
- Contient des additifs à base d'agents anti-fissure.
- Applicable selon une épaisseur jusqu'à 10 mm pour l'enduit à plein et illimitée pour le rebouchage.
- Facile à malaxer, appliquer et poncer.
- Indispensable pour les travaux nécessitant une finition rapide.

USAGES

Recommandé pour le rebouchage de creux dans les murs, la réparation de plaques de placoplâtre, la fixation de boîtiers et matériaux électriques, ainsi que l'ancrage d'éléments encastrés, plinthes et moulures en plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche.
Finition	Fine.
Densité à 20 °C (Kg/L)	0.7
Consommation	1.5 kg/m ² de pâte (environ)
Rapport de mélange	50 L/kg de poudre
Vie utile du mélange (min)	10
Prise traditionnelle (min)	20 - 30
Temps de séchage (20 °C)	4 - 5 heures selon l'épaisseur et les conditions ambiantes
Temps de polissage (heures)	après le séchage
Nettoyage ustensiles et taches	> 0.8
Détermination de l'adhérence par traction directe, UNE-EN 1542:1999 (N/mm ²)	À l'eau immédiatement après utilisation. Le produit durci ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- En cas d'anomalie du substrat, appliquer les procédures de nettoyage et de réparation pertinentes (fixation de poussière, procédures de nettoyage ou réparations en maçonnerie) et retirer les débris ou éléments non cohésifs afin d'obtenir les conditions décrites précédemment.
- Ne pas humidifier les supports avant d'appliquer le mastic.
- Ne pas remalaxer le produit une fois qu'il a commencé à durcir. Cela risque de provoquer une rupture de sa courbe de prise et d'affecter ses propriétés, entraînant l'apparition de défauts suite à son application.



► Rhonaplast Plâtre de rebouchage

Rebouchage des trous

2013 / Version 2 / 21-12-2023

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

REBOUCHAGE DE CAVITÉS NON STRUCTURELLES : Ouvrir la fissure selon ses dimensions jusqu'à atteindre le fond. Réparer l'intérieur de la fissure et, une fois le produit sec, remplir de RHONAPLAST PLÂTRE. **POSE ET FIXATION D'OBJETS :** Appliquer le RHONAPLAST PLÂTRE sur la partie arrière de la moulure. Appuyer quelques secondes sur la surface de pose en veillant à ce que l'excédent de produit s'échappe par les côtés. Retirer l'excédent de produit et laisser sécher.

FINITION RHONAPLAST YESO DE RELLENOS:

- Rendement: 1.5 Kg/m²
- Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.Isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.