



FICHA TÉCNICA

3.2 À BASE DE ÁGUA



► Acquatex Primário universal

Primário multiaderente polivalente

2080 / Versão 5 / 04-03-2025



DESCRIÇÃO

Imprimação polivalente com base aquosa.

PROPRIEDADES

- Boa aderência sobre suportes difíceis.
- Bom desempenho com pincel e nivelamento.
- Pode ser terminado com produtos de base aquosa ou solvente, tanto monocomponente como bicomponentes, deixando decorrer o tempo necessário e indicado nesta ficha.

UTILIZAÇÕES

Proteção de superfícies metálicas, não férreas, sem óxido, tais como: aço inoxidável, aço galvanizado e alumínio. Também é muito recomendável para vedar superfícies não metálicas como madeira, gesso, PVC, azulejos.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Mate.
Cor	Branco e cores carta Sistema tintométrico Esencia
Densidade a 20°C (Kg/L)	1.28 ± 0.05
Teor de sólidos % volume	39
Rendimento	8 - 12 m ² /l (35 - 50 microns)
Secagem ao tato (20°C) (min)	30 - 60
Repintura	Terminação com Acquatex, Acquatex PU, Isaltex Acqua: aguarde 4 horas da última demão do Acquatex Primer Universal. Acabamento com esmaltes sintéticos: aguarde 24 horas da última demão do Acquatex Primer Universal. Finalize com produtos de dois componentes, como Alifhatic Enamel 2 KR, Isalpox ou Acquapox, aguarde 48 horas da última demão do Acquatex Primer Universal.
Diluyente	Água.
% Diluição pincel ou rolo	0 - 5
% Diluição pistola	0 - 10
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).	Conteúdo máximo produto 33,30 g/l

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, salitre, etc.
- Se já estava pintado, verificar se a tinta anterior está em bom estado e com boa aderência.



► **Acquatex Primário**

universal

Primário multiaderente polivalente

2080 / Versão 5 / 04-03-2025

CONDIÇÕES DO SUPORTE E AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

Não pintar com temperaturas inferiores a 5°C .

HUMIDADE AMBIENTE:

Não pintar com humidade relativa superior a 80%.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Não é recomendado pintar em tempo chuvoso ou nas horas de calor máximo.

► Acquatex Primário

universal

Primário multiaderente polivalente

2080 / Versão 5 / 04-03-2025

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Aço inoxidável:

- Limpar e desgordurar a superfície para evitar problemas de aderência provocados por gordura ou por outro tipo de produtos que possam alterar a adesão do produto à superfície.
- Proceder à pintura normal.

Galvanizado:

- Limpar e desgordurar a superfície para evitar problemas de aderência provocados por gordura ou por outro tipo de produtos que possam alterar a adesão do produto à superfície.
- Proceder à pintura normal.

Gesso/estruque:

- Eliminação de produtos e resíduos estranhos.

Alumínio:

- Eliminação de produtos e resíduos estranhos. Lixar perfeitamente e depois de eliminar toda a sujidade aplicar uma camada de fundo adequado conforme a tabela de possíveis sistemas de pintura e lixar suavemente. Posteriormente aplicar duas camadas de acabamento, lixando suavemente entre camadas.
- Proceder à pintura normal.

Madeira:

- Eliminação de produtos e resíduos estranhos. Lixar perfeitamente e depois de eliminar toda a sujidade aplicar uma camada de fundo adequado conforme a tabela de possíveis sistemas de pintura e lixar suavemente. Posteriormente aplicar duas camadas de acabamento, lixando suavemente entre camadas.
- Proceder à pintura normal.

Betão:

- Eliminação de produtos e resíduos estranhos.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Madeira:

- Se a superfície estiver esmaltada, será necessário eliminar o esmalte com DECAPANTE REMOVEDOR DE TINTAS. Realizar a pintura como se fosse um suporte novo sem pintar.
- Limpar e desgordurar a superfície para evitar problemas de aderência provocados por gordura ou por outro tipo de produtos que possam alterar a adesão do produto à superfície.
- Proceder à pintura normal.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Betão:

- Eliminação de produtos e resíduos estranhos. Lixar perfeitamente e depois de eliminar toda a sujidade aplicar uma camada de fundo adequado conforme a tabela de possíveis sistemas de pintura e lixar suavemente. Posteriormente aplicar duas camadas de acabamento, lixando suavemente entre camadas.
- Proceder à pintura normal.

Aço inoxidável:

- Se a superfície estiver esmaltada, será necessário eliminar o esmalte com DECAPANTE REMOVEDOR DE TINTAS. Realizar a pintura como se fosse um suporte novo sem pintar.
- Limpar e desgordurar a superfície para evitar problemas de aderência provocados por gordura ou por outro tipo de produtos que possam alterar a adesão do produto à superfície.
- Proceder à pintura normal.

► Acquatex Primário

universal

Primário multiaderente polivalente

2080 / Versão 5 / 04-03-2025

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação normal de Acquatex Prime Universal é feita com pincel, rolo ou pistola. Recomendamos aplicar pelo menos duas camadas de acabamento. Se estava pintado anteriormente, verificar se a tinta anterior está em bom estado e bem aderida. Comprovar a compatibilidade com a tinta anterior. Antes do acabamento e dependendo do paramento ou muro, aplicar a imprimação adequada para o rendimento especificado em cada caso.

ACABAMENTO ACQUATEX PRIMER UNIVERSAL:

- Desempenho: 8 - 12 m²/l (35 - 50 micras secas)
- Camadas: 1

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.