



## FICHE TECHNIQUE

3.2 BASE EAU

### ► Acquatex Faïence (Brillant)

Laque polyuréthane carrelage

2088 / Version 4 / 04-03-2025



## DESCRIPTION

Laque monocomposant en polyuréthane en phase aqueuse aux performances très élevées.

## PROPRIÉTÉS

- Toucher agréable.
- Finitions à dureté élevée et résistance mécanique.
- Excellent nivellement aux mêmes caractéristiques que les produits synthétiques classiques.
- Dur et très résistant à l'abrasion et au frottement.
- Bonne adhérence sur les supports difficiles.
- Ne jaunit pas avec le temps, même dans l'obscurité.
- Haute lavabilité.
- Ne contient pas de solvants organiques.
- Sans besoin de traitements mécaniques pour favoriser la fixation.
- Peu odorante.
- Utilisation en intérieur et extérieur.

## USAGES

Protection, revêtement et décoration des carreaux et céramiques dans les lieux communs tels que salles de bain, cuisines, façades, ...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	Brillante.
<b>Couleur</b>	Blanc et nuancier Ecarta Sistema tintométrico Esencia.
<b>Densité à 20 °C (Kg/L)</b>	1.22 ± 0.05
<b>Teneur en solides % volume</b>	41
<b>Rendement</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l (35 - 50 microns)
<b>Séchage au toucher (heures)</b>	3 - 4
<b>Recouvrement (heures)</b>	10 - 12
<b>Diluant</b>	Eau.
<b>% Dilution pinceau ou rouleau</b>	0 - 10
<b>% Dilution pistolet</b>	10-20.
<b>Nettoyage ustensiles et taches</b>	Avec de l'eau avant le séchage.
<b>Composants Organiques Volatiles (COV)</b>	Teneur maximum du produit 31,50 g/l

## MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.
- Si la surface a déjà été peinte, s'assurer que la couche de peinture précédente soit en bon état et qu'elle ait bien pris.



**► Acquatex Faïence (Brillant)**

Laque polyuréthane carrelage

2088 / Version 4 / 04-03-2025

**CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE****TEMPÉRATURE AMBIANTE:**

Ne pas peindre en dessous de 7 ° C.

**TEMPÉRATURE DU SUPPORT:**

La température du support doit être de 2 à 3 ° C plus élevée que le point de rosée lors de l'application.

**HUMIDITÉ AMBIANTE:**

Ne peignez pas avec une humidité relative supérieure à 80%

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:**

Il ne doit pas être peint en cas d'ensoleillement excessif, de vent fort ou de faible risque de pluie

**PRÉPARATION DU SUPPORT****SURFACES NON PEINTES:**Carreaux de faïence:

- Nettoyer les carreaux avec de l'eau et du savon pour éliminer les éventuelles traces de graisse, poussière et saleté sur la surface.

**SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT:**Carreaux de faïence:

- Si la surface est laquée, éliminer la peinture laquée à l'aide de notre DÉCAPANT À PEINTURE. Peindre ensuite comme s'il s'agissait d'un support neuf.
- Nettoyer les carreaux avec de l'eau et du savon pour éliminer les éventuelles traces de graisse, poussière et saleté sur la surface.

**SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES**

L'application normale d'Acquatex Ceramic Gloss se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Appliquer le produit en deux couches en laissant sécher complètement la première couche avant d'appliquer la seconde. Avant de terminer et en fonction du parement, appliquez l'apprêt approprié aux performances spécifiées dans chaque cas.

Il est recommandé de ne pas l'appliquer sur les sols, les comptoirs ou toute autre surface soumise à la circulation, au frottement ou à une abrasion intense. Ne pas appliquer dans les zones exposées à un contact continu avec l'eau, que ce soit par immersion ou par éclaboussures. N'utilisez pas d'abrasifs ou de tampons à récurer qui pourraient altérer la surface de l'émail. Ne pas laver ou attaquer le produit avant sept jours. La dureté, l'adhérence et la résistance complète sont obtenues après 21 jours de durcissement

**FINITION ACQUATEX CERÁMICA (BRILLO):**

- Rendement: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l (35 - 50 micras secas)
- Couches: 2

**SÉCURITÉ**

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

**ÉLIMINATION**

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

### ► Acquatex Faïence (Brillant)

Laque polyuréthane carrelage

2088 / Version 4 / 04-03-2025

## STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

## NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont réélisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page [www.isaval.es](http://www.isaval.es). Toutes les données de cette fiche sont basées sur des essais en laboratoire réalisés à 20°C et à une pression de 1 atm. Les mesures effectuées « in situ » peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des changements dans les conditions environnementales de pression et de température.