FICHA TÉCNICA

6.1 EM PÓ

▶ Rhonaplast Renovação projetável

Reboco uniformização projetável

2116 / Versão 2 / 05-03-2025

DESCRIÇÃO

Reboco de interior de utilização manual ou projetado, indicado para alisamento, nivelamento e renovação de paredes com irregularidades ou relevos. Cumpre com todos os requisitos estabelecidos no " GREEN BUILDING", oferecendo a máxima pontuação possível para as certificações BREAAM y/o LEED

PROPRIEDADES

- Produto de aplicação manual ou mecânica, com grande facilidade de aplicação, alisamento e lixagem e que permite a sua respetiva repassagem antes de secar completamente.
- Com pouco encolhimento.
- Pode ser aplicado com máquina airless, sempre e quando se tenha em conta a sua vida útil para este propósito.
- Baixa tensão superficial.
- Acabamentos de grande fineza e secagem rápida.

UTILIZAÇÕES

Produto ideal para respetiva utilização sobre fundos de gesso, estuque, madeira, aglomerados, tinta plástica, gotelé plastificado, placas de gesso cartonado, cimento, pré-fabricados e fundos de alvenaria em geral.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Pó branco.
Acabamento	Fino.
Densidade a 20ºC (Kg/L)	1.54.
Consumo	1.20 - 1.40 Kg/m2 de pasta por camada de 1mm.
% Água para amassar	45-50
pH	7.0 – 8.0
Dureza Shore	82
Vida útil da mistura (horas)	1.5-2
Tempo de secagem (espessura 2 mm e 20ºC)	Betão: 4-5 h. Tinta: 4-5 h. Estuque: 4-5 h.
Determinação da aderência por tração direta, UNE-EN 1542:1999 (N/mm2)	Betão: >1.2 Mpa Tinta: > 1.6 Mpa
Espessura máxima por camada(mm)	5
Classificação em conformidade com (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0C0R0
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem. Se o produto endurecer, apenas poderá ser retirado com meios mecânicos

NORMAS DE APLICAÇÃO

- O suporte deve estar em bom estado, limpo, consistente e sem pó, gorduras, óleos, microorganismos ou qualquer outro material que possa alterar a fixação correta do produto sobre a superfície.
- Se o substrato apresentar algum tipo de anomalia, será necessário realizar os processos de limpeza e reparação pertinentes (fixação do pó, processos de limpeza ou reparações de alvenaria), assim como a eliminação das partes soltas ou com falta de coesão para conseguir as condições anteriormente comentadas.
- Não molhar os suportes antes da aplicação da massa.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Rhonaplast Renovação projetável

Reboco uniformização projetável

2116 / Versão 2 / 05-03-2025

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DO RECHEIO: A operação de alisamento deve ser realizada verticalmente, de cima para baixo, aplicando nos encaixes em sentido contrário. Após a secagem, o material deve ser lixado e posteriormente aplica-se uma segunda camada de produto, embora da direita para a esquerda, aplicando nos encaixes da esquerda para a direita. Depois de a segunda camada estar seca, lixar a superfície e começar a pintar. APLICAÇÃO AIRLESS: Preparar a máquina (recomendamos a utilização de uma pressão de 200 bares) usando um bico de passagem de 5.29, 5.31, 6.29 ou 6.31. Realizar a aplicação a uma distância compreendida entre 0.7 m e 1 m do suporte aplicando uma espessura máxima de 4-5 mm por camada. Alisar o produto sobre o suporte para obter um acabamento fino. Para sobrepôr camadas sucessivas de material através deste procedimento, recomendamos fazê-lo após a secagem completa da camada anterior.

ACABAMENTO RHONAPLAST RENOVACIÓN PROYECTABLE:

- Desempenho: 1.2-1.4 kg/m2 y mm
- Camadas:

SEGURANÇA

SEGURANÇA: Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5º e 35º C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.Isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es