



FICHE TECHNIQUE

6.4 RHONAPLAC

► Rhonaplac Enduit peinture

Enduit mixte projetable

2117 / Version 5 / 28-08-2023



DESCRIPTION

Enduit mixte d'intérieur et à projeter, conçu pour réaliser la finition et uniformiser les plaques de placoplâtre ou les plâtres neufs.

PROPRIÉTÉS

- Grande facilité d'application airless
- Excellent pouvoir couvrant.
- Produit facile à poncer et à niveler.
- Possibilité de colorer à l'aide de colorants en phase aqueuse.
- Finition grande finesse.
- Blancheur élevée.
- Ne se décolle pas.
- Régulation de l'absorption des montages de placoplâtre pour éviter les traces de « reprise » observées après la peinture de la surface (effet écran).
- Permet d'obtenir des finitions de qualité Q1-Q4.

USAGES

Mastic prêt à l'emploi à appliquer au pistolet airless, destiné à recouvrir et uniformiser les plaques de placoplâtre. Produit utilisable sur plâtre, plaques de placoplâtre, supports absorbants habituels de maçonnerie préalablement révisés et préparés (murs et plafonds).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâte de couleur blanche.
Finition	Très fine et dure.
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.71
Consommation	1.6 - 1.8 Kg/m ² /mm.
pH	7.5 - 8.5
Dureté Shore	89
Durée de séchage (épaisseur 2 mm et 20 °C)	Béton: 3 - 4 h Plâtre: 3 - 4 h
Adhérence sur béton (MPa)	> 1.9
Adhérence sur peinture plastique (MPa)	> 2.8
Épaisseur maximale par couche (mm)	1
Viscosité (Brookfield RVT à 20 °C). Poises.	150 - 250
Nettoyage ustensiles et taches	À l'eau immédiatement après utilisation.
Classification selon (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0Co

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- En cas d'anomalie du substrat, appliquer les procédures de nettoyage et de réparation pertinentes (fixation de poussière, procédures de nettoyage ou réparations en maçonnerie) et retirer les débris ou éléments non cohésifs afin d'obtenir les conditions décrites précédemment.
- Ne pas humidifier les supports avant d'appliquer le mastic.



► Rhonaplac Enduit peinture

Enduit mixte projetable

2117 / Version 5 / 28-08-2023

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Rhonaplac enduit peinture est effectuée avec un pistolet airless. Agiter avant application, sans ajouter d'eau. Appliquer le produit à une distance d'entre 50 et 80 cm du support, en couche croisée, de manière régulière et uniforme à l'aide d'une machine airless à piston, avec une pression de 190-200 bars et une buse de 5.19. En cas de besoin, et après séchage complet, le matériau pourra être poncé à l'aide de papier de verre à grain de 200 ou plus. Procéder ensuite au recouvrement du produit avec tout type de peinture. Si le séchage du produit est accéléré par des moyens artificiels, un effet peau d'orange peut se former sur la surface, mais il pourra s'éliminer simplement en ponçant au papier de verre à grain de 200 ou plus.

FINITION RHONAPLAC ENLUCIDO PINTURA:

- Rendement: 1.6 - 1.8 Kg/m2/mm
- Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.Isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.