

FICHE TECHNIQUE

6.1 EN POUDRE



▶ Rhonaplast Multi-usages Z8

Enduit multi-usages

2182 / Version 1 / 05-03-2025

**





DESCRIPTION

Enduit en poudre polyvalent indiqué pour : lissage et réparation de préfabriqués, béton, ciment, plaques isolantes et de compression, surfaces calcaires et éléments plats. Rebouchage de fissures et cavités profondes au niveau des murs et des plafonds. Rejointoiement des plaques de placoplâtre et des plaques préfabriquées utilisées dans la construction. Pose de plancher en plâtre et de supports dans des installations et des armoires.

PROPRIÉTÉS

- · Prise rapide.
- Contient des additifs à base de composés naturels dernière génération.
- Sans altérations ni ruptures.
- Ne se décolle pas.
- Applicable selon une épaisseur jusqu'à 10 mm pour l'enduit à plein et illimitée pour le rebouchage.
- Facile à malaxer, appliquer et poncer.
- · Séchage rapide.
- Permet d'obtenir des finitions de qualité Q1-Q4.

USAGES

RHONAPLAST MULTIUSAGE Z8 adhère parfaitement aux supports à base de plâtre, ciment, peinture traditionnelle, plâtre et tout autre support standard en maçonnerie présentant un certain niveau d'absorption.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche.
Finition	Fine.
Densité à 20 ℃ (Kg/L)	1.5
Consommation	1.40 – 1.60
% Eau de gâchage	50-55
pH	7.5-8.5
Dureté Shore	76
Vie utile du mélange (min)	30
Prise traditionnelle (min)	50-60
Adhérence (UNE-EN 13892-8:2003)	Béton : > 1.2 Peinture : > 0.9
Durée de séchage (épaisseur 2 mm et 20 °C)	Béton : 3H:30 - 4H:30 Peinture : 4 - 5 H Plâtre : 3H:30 - 4H:30
Épaisseur maximale par couche (mm)	10
Classification selon (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0C0
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage. Le produit durci ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- En cas d'anomalie du substrat, appliquer les procédures de nettoyage et de réparation pertinentes (fixation de poussière, procédures de nettoyage ou réparations en maçonnerie) et retirer les débris ou éléments non cohésifs afin d'obtenir les conditions décrites précédemment.
- Ne pas humidifier les supports avant d'appliquer le mastic.



FICHE TECHNIQUE

6.1 EN POUDRE



Rhonaplast Multi-usages Z8

Enduit multi-usages

2182 / Version 1 / 05-03-2025

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

REBOUCHAGE DE CAVITÉS NON STRUCTURELLES : Agrandir la fissure en doublant ou triplant ses dimensions jusqu'à atteindre le fond. Réparer l'intérieur de la fissure et, une fois le produit sec, remplir de RHONAPLAST MULTIUSAGE Z8. MODE DE POSE : Effectuer le lissage à la verticale du haut vers le bas, en passant sur les jonctions dans le sens contraire. Une fois le matériau sec et lisse, appliquer une deuxième couche de produit de la droite vers la gauche, en passant sur les jonctions de la gauche vers la droite. Une fois cette deuxième couche sèche, poncer la surface et la peindre. POSE DE MOULURES EN PLÂTRE : Appliquer RHONAPLAST MULTIUSAGE Z8 sur la partie arrière de la moulure. Appuyer quelques secondes sur la surface de pose en veillant à ce que l'excédent de produit s'échappe par les côtés. Retirer l'excédent de produit et laisser sécher. POSE DE PLACO-PLÂTRE : Appliquer une couche de RHONAPLAST MULTIUSAGE Z8 sur les joints existants entre les plaques de placoplâtre. Imbiber la bande à joint papier jusqu'à ce que le produit durcisse. Appliquer une deuxième couche de RHONAPLAST MULTIUSAGE Z8 pardessus la bande de papier placée.

FINITION RHONAPLAST MULTIUSOS Z8:

• Rendement: 1.4-1.6 kg/m2/mm

· Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont rélaisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page www.lsaval.es. Toutes les données de cette fiche sont basées sur des essais en laboratoire réalisés à 20°C et à une pression de 1 atm. Les mesures effectuées « in situ » peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des changements dans les conditions environnementales de pression et de température.

