



FICHA TÉCNICA

6.1 EM PÓ



► Rhonaplast Multiusos Z8

Reboco multiusos

2182 / Versão 1 / 05-03-2025



DESCRIÇÃO

Reboco em pó polivalente indicado para: alisamento e reparação de pré-fabricados, betão, cimento, placas isolantes e de contenção, superfícies de calcário e elementos planos. Preenchimento de gretas e cavidades profundas em paredes e tetos. Rejunte de placas de gesso cartonado e placas pré-fabricadas usadas na construção. Colocação de tarimas de gesso, assim como suportes em instalações e armários.

PROPRIEDADES

- Endurecimento rápido
- Aditivado com compostos naturais de última geração.
- Sem encolhimentos, nem rachaduras.
- Não descola.
- Aplicável em espessuras de até 10 mm para rebocar em cheio e ilimitados para preencher.
- Fácil de amassar, aplicar e lixar.
- Secagem rápida.
- Apto para acabamentos de qualidade Q1-Q4

UTILIZAÇÕES

RHONAPLAST POLIVALENTE Z8 apresenta excelentes propriedades de aderência sobre suportes de gesso, cimento, tinta plástica tradicional, estuque e qualquer outro suporte habitual de alvenaria que apresente certo grau de absorção.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Pó branco.
Acabamento	Fino.
Densidade a 20°C (Kg/L)	1.5
Consumo	1.40 – 1.60
% Água para amassar	50-55
pH	7.5-8.5
Dureza Shore	76
Vida útil da mistura (min)	30
Endurecimento tradicional (min)	50-60
Aderência (UNE-EN 13892-8:2003)	Betão: >1.2 Tinta: >0.9
Tempo de secagem (espessura 2 mm e 20°C)	Betão: 3H:30 - 4H:30 Tinta: 4-5 H Estuque: 3H:30 - 4H:30
Espessura máxima por camada(mm)	10
Classificação em conformidade com (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0C0
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem. Se o produto endurecer, apenas poderá ser retirado por meios mecânicos.

NORMAS DE APLICAÇÃO

- O suporte deve estar em bom estado, limpo, consistente e sem pó, gorduras, óleos, microorganismos ou qualquer outro material que possa alterar a fixação correta do produto sobre a superfície.
- Se o substrato apresentar algum tipo de anomalia, será necessário realizar os processos de limpeza e reparação pertinentes (fixação do pó, processos de limpeza ou reparações de alvenaria), assim como a eliminação das partes soltas ou com falta de coesão para conseguir as condições anteriormente comentadas.
- Não molhar os suportes antes da aplicação da massa.



► Rhonaplast Multiusos Z8

Reboco multiusos

2182 / Versão 1 / 05-03-2025

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

TAPAR CAVIDADES NÃO ESTRUTURAIS: Abrir entre 2 e 3 vezes as dimensões da greta até chegar ao fundo consistente. Fixar o interior da fissura e quando estiver seco e consistente, recheá-lo com RHONAPLAST POLIVALENTE Z8. **APLICAÇÃO DO RECHEIO:** A operação de alisamento deve ser realizada verticalmente, de cima para baixo, aplicando nos encaixes em sentido contrário. Após a secagem, o material deve ser lixado e posteriormente aplica-se uma segunda camada de produto, embora da direita para a esquerda, aplicando nos encaixes da esquerda para a direita. Depois de a segunda camada estar seca, lixar a superfície e começar a pintar. **COLOCAÇÃO DE MOLDURAS DE ESTUQUE:** Aplicar RHONAPLAST POLIVALENTE Z8 sobre a parte traseira da moldura. Pressionar durante alguns segundos sobre a superfície absorvente sobre a qual se deseja fixar, fazendo com que o excesso de produto saia pelas partes laterais. Limpar os excessos de material e deixar secar. **COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO CARTONADO:** Colocar uma camada de RHONAPLAST POLIVALENTE Z8 na junta existente entre as placas de gesso cartonado. Embeber a fita de papel antes de o produto endurecer. Aplicar uma segunda camada de RHONAPLAST POLIVALENTE Z8 cobrindo a fita de papel colocada.

ACABAMENTO RHONAPLAST MULTIUSOS Z8:

- Desempenho: 1.4-1.6 kg/m²/mm
- Camadas:

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.