

FICHA TÉCNICA

7. ALTA DECORAÇÃO

▶ Estuque travertino

Estuque decorativo de cal

2206 / Versão 4 / 05-03-2025

DESCRIÇÃO

Estuque decorativo à base de cal, em pó, que permite conseguir um efeito similar ao antigo mármore romano TRAVERTINO.

PROPRIEDADES

- Elevada respirabilidade.
- Excelente comportamento contra a formação de mofo e proliferação de bactérias na sua superfície.
- Utilização interior- exterior.

UTILIZAÇÕES

Este produto é utilizado em alta decoração para obter os lindos efeitos produzidos pelos veios de mármol travertino em paredes e tetos de halls de entrada e estaços domésticos ou comerciais. Ideal em fachadas exteriores de moradias e edifícios históricos. O produto pode ser aplicado sobre madeira, tijolo, betão ou qualquer suporte absorvente ou semi-absorvente habitual em construção.

DADOS TÉCNICOS

Cor	Branco.
Densidade a 20ºC (Kg/L)	1.7 ± 0.05
pH	12.5 - 13.5
% Água para amassar	30 - 35
Consumo	1,6 Kg/m2/mm
Secagem ao tato (horas)	3
Pode ser lixado (horas)	24
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água imediatamente após o uso. Se o produto endurecer, apenas poderá ser retirado por meios mecânicos.

NORMAS DE APLICAÇÃO

- O suporte deve estar em bom estado, limpo, consistente e sem pó, gorduras, óleos, microorganismos ou qualquer outro material que possa alterar a fixação correta do produto sobre a superfície.
- Se o substrato apresentar algum tipo de anomalia, será necessário realizar os processos de limpeza e reparação pertinentes (fixação do pó, processos de limpeza ou reparações de alvenaria), assim como a eliminação das partes soltas ou com falta de coesão para conseguir as condições anteriormente comentadas.
- Não molhar os suportes antes da aplicação da massa.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Suportes novos por pintar:

- Proceder à pintura com pincel ou rolo, aplicando uma ou duas camadas de imprimação diluída com água em 5-10%
- Aplicar uma primeira camada de produto com espátula de aço inoxidável alisando completamente a superfície. A espessura da primeira camada deve ser de 2-3 mm pois serve como camada de alisamento da superfície.
- Para conseguir o efeito riscos, quando a primeira camada for aplicada e o produto tiver endurecido superficialmente sem no entanto estar completamente seco, raspar horizontalmente da direita para a esquerda a superfície com o fio cortante da talocha de aço inoxidável. Posteriormente, alisar suavemente com a talocha, obtendo assim as zonas raspadas características do mármore travertino. Após a secagem completa, colorir e proteger com veladura estuque travertino.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Estuque travertino

Estuque decorativo de cal

2206 / Versão 4 / 05-03-2025

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação normal de Rhonaplast estuque travertino é feita com talocha.
1ª demão: Aplicar uma primeira demão de ESTUCO TRAVERTINO com espátula de aço inoxidável, alisando totalmente a superfície. A espessura desta primeira camada deve ser de 2-3 mm, pois serve como uma camada de alisamento para a superfície.
EFEITO RISCADO
Depois de aplicada a segunda demão, quando o produto tiver endurecido superficialmente mas não secado, raspar a superfície horizontalmente da direita para a esquerda com o fio da espátula de aço inoxidável.
Em seguida, alise suavemente com a espátula, obtendo assim as áreas riscadas características do mármore travertino.
Após a secagem completa, colorir e proteger com TRAVERTINO STUCCO SAIL.

ACABAMENTO ESTUCO TRAVERTINO:

- Desempenho: 1.6 - 1.7 Kg/ m2/mm
- Camadas: 2

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5º e 35º C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.Isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 **+34 96 164 00 02** **isaval@isaval.es**