



FICHA TÉCNICA

6.4 RHONAPLAC



► Rhonaplac Adhesivo

Enlucido capa de agarre

2229 / Versión 2 / 25-08-2023



DESCRIPCIÓN

Enlucido en polvo destinado para el anclaje de las placas de cartón-yeso al soporte. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

PROPIEDADES

- Fácil de amasar y aplicar.
- Secado rápido.
- Excelente adherencia.
- Fraguado rápido
- Se consiguen las propiedades mecánicas de una forma rápida y eficaz.
- Uso interior

USOS

Pasta de agarre para la colocación de placas de yeso y PYL sobre muros de obra absorbentes y trasdosados directos. RHONAPLAC ADHESIVO presenta excelentes adherencias sobre soportes de yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola y cualquier otro soporte habitual de albañilería que presente cierto grado de absorción.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo blanco.
Acabado	Fino.
Densidad a 20°C (Kg/L)	1.56
Consumo	1.8 a 3 Kg por metro cuadrado de placa. Variable en función del número de peldadas empleado y el tamaño de la placa.
% Agua de amasado	50 - 55
pH	6.5 - 7.5
Dureza Shore	62
Vida útil de mezcla	40 - 50 min
Fraguado Tradicional (min)	60 - 75
Tiempo de secado (20°C).	Hormigón: 4 - 5 h Pintura: 4 - 5 h Escayola: 4 - 5 h
Adherencia al sustrato de hormigón (MPa)	> 1.2
Espesor máximo por capa	Ilimitado para adherir.
Clasificación según (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0C0
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua antes del secado. Si el producto endurece, solo podrá ser retirado por medios mecánicos.

NORMAS DE APLICACIÓN

- El soporte debe estar sano, limpio, consistente y exento de polvo, grasas, aceites, microorganismos o cualquier otro material que pueda alterar el correcto anclaje del producto sobre la superficie.
- En el caso de que el sustrato presente algún tipo de anomalía, se deben realizar los procesos de limpieza y reparación pertinentes (fijación del polvo, procesos de limpieza o reparaciones de albañilería), así como la eliminación de las partes sueltas o con falta de cohesión para conseguir las condiciones anteriormente comentadas.
- No mojar los soportes antes de la aplicación de la masilla.
- No reamasar el producto una vez empiece a endurecer. El reamasado del producto provoca la ruptura de su curva de fraguado derivando en la disminución de sus propiedades, que se traducirá en la aparición de defectos tras su aplicación.



► Rhonaplac Adhesivo

Enlucido capa de agarre

2229 / Versión 2 / 25-08-2023

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación de Rhonaplac adhesivo por pelladas o puntos de aproximadamente 10 cm de diámetro, separados entre ellos 30 cm horizontalmente y 40 cm verticalmente.

En caso de dudas del estado del soporte, se recomienda la realización de un test de fijado previo y su arrancado tras 24h.

ACABADO RHONAPLAC ADHESIVO:

- Rendimiento: 1.8 - 3 kg/m²
- Capas:

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.