



FICHE TECHNIQUE

6.4 RHONAPLAC



► Rhonaplac Adhésif

Enduit couche de fixation

2229 / Version 2 / 25-08-2023



DESCRIPTION

Enduit en poudre destiné à la fixation des plaques de placoplâtre sur le support. Répond à toutes les exigences établies dans le "GREEN BUILDING", offrant le score le plus élevé possible pour les certifications BREEAM et / ou LEED.

PROPRIÉTÉS

- Facile à malaxer et à appliquer.
- Séchage rapide.
- Excellente adhérence.
- Prise rapide.
- Obtention des propriétés mécaniques de manière rapide et efficace.
- Utilisation en intérieur

USAGES

Pâte de fixation pour la pose de plaques en placoplâtre sur les murs de construction absorbants et les contre-cloisons directes. RHONAPLAC ADHÉSIF adhère parfaitement aux supports à base de plâtre, ciment, peinture traditionnelle et tout autre support standard en maçonnerie présentant un certain niveau d'absorption.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche.
Finition	Fine.
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.56
Consommation	1.8 à 3 kg par mètre carré de plaque. Variable en fonction du nombre de truellées et de la taille de la plaque.
% Eau de gâchage	50 - 55
pH	6.5 - 7.5
Dureté Shore	62
Vie utile du mélange	40 - 50 min
Prise traditionnelle (min)	60 - 75
Temps de séchage (20 °C)	Béton : 4 - 5 h Peinture : 4 - 5 h Plâtre : 4 - 5 h
Adhérence au substrat de béton (MPa)	> 1.2
Épaisseur maximale par couche	Illimité pour adhérer.
Classification selon (EN 16566-2014)	G3E5S2V0W0A0C0
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage. Le produit durci ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- En cas d'anomalie du substrat, appliquer les procédures de nettoyage et de réparation pertinentes (fixation de poussière, procédures de nettoyage ou réparations en maçonnerie) et retirer les débris ou éléments non cohésifs afin d'obtenir les conditions décrites précédemment.
- Ne pas humidifier les supports avant d'appliquer le mastic.
- Ne pas remalaxer le produit une fois qu'il a commencé à durcir. Cela risque de provoquer une rupture de sa courbe de prise et d'affecter ses propriétés, entraînant l'apparition de défauts suite à son application.



► Rhonaplac Adhésif

Enduit couche de fixation

2229 / Version 2 / 25-08-2023

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

Appliquer Rhonaplac adhésif par truellées ou poignées d'environ 10 cm de diamètre, séparées de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement. En cas de doutes quant à l'état du support, il est recommandé de réaliser un test de fixation préalable puis de décrochage au bout de 24 h.

FINITION RHONAPLAC ADHESIVO:

- Rendement: 1.8 - 3 kg/m²
- Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.Isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.