FICHE TECHNIQUE

6.4 RHONAPLAC

▶ Rhonaplac Joints rapide

Enduit joints prise rapide

2231 / Version 3 / 04-05-2026

DESCRIPTION

Enduit en poudre à prise normale utilisable en intérieur pour le rebouchage de joints de plaques de placoplâtre avec des bandes à joint papier ou fibre. Répond à toutes les exigences établies dans le "GREEN BUILDING", offrant le score le plus élevé possible pour les certifications BREEAM et / ou LEED.

PROPRIÉTÉS

- Prise normale.
- Sans altérations ni ruptures.
- Ne se décolle pas.
- Facile à malaxer, appliquer et poncer.
- Séchage rapide.
- Permet d'obtenir des finitions de qualité Q1-Q4.
- Classification selon la norme UNE 13963:2006 : 3B NORMAL.

USAGES

Enduit en poudre indiqué pour le lissage et la réparation de petits défauts des plaques de placoplâtre. Mais également recommandé pour le rejointoiement des plaques de placoplâtre et des plaques préfabriquées utilisées dans la construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche.
Finition	Fine.
Densité frais (Kg/L)	1,5
Consommation	200-300 g/m linéaire de joint
% Eau de gâchage	40 - 45
pH	7,5 - 8,5
Dureté Shore	76
Vie utile du mélange	1,5 - 2 h
Temps de prise (20 ºC) (heures)	2 - 3
Temps de séchage (20 ºC)	Plâtre : 1 - 1,5 h (couche fine) Plâtre : 3,5 - 4,5 h (épaisseur de 2 mm)
Adhérence au substrat de béton (MPa)	1,6
Adhérence sur peinture plastique (MPa)	1,7
Épaisseur maximale par couche	5 mm
Adhérence sur plâtre (MPa)	0,6
Résistance à la flexion (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm2	146
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage. Le produit durci ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- En cas d'anomalie du substrat, appliquer les procédures de nettoyage et de réparation pertinentes (fixation de poussière, procédures de nettoyage ou réparations en maçonnerie) et retirer les débris ou éléments non cohésifs afin d'obtenir les conditions décrites précédemment.
- Ne pas humidifier les supports avant d'appliquer le mastic.
- Ne pas remalaxer le produit une fois qu'il a commencé à durcir. Cela risque de provoquer une rupture de sa courbe de prise et d'affecter ses propriétés, entraînant l'apparition de défauts suite à son application.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Rhonaplac Joints rapide

Enduit joints prise rapide

2231 / Version 3 / 04-05-2026

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

POSE DE PLAQUES DE PLACO-PLÂTRE : Appliquer une couche d'ENDUIT POUR JOINTS À PRISE RAPIDE RHONAPLAC sur les joints existants entre les plaques de placo-plâtre. Imbiber la bande à joint papier jusqu'à ce que le produit durcisse. Appliquer une deuxième couche d'ENDUIT POUR JOINTS À PRISE RAPIDE RHONAPLAC par-dessus la bande à joint papier.

FINITION RHONAPLAC JUNTAS RÁPIDO:

- Rendement: 200 - 300 g/m lineal de junta.
- Couches:

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 ºC.

NOTE TEXTE LÉGAL

Ces informations, notamment les recommandations relatives à l´application et à l´utilisation finale du produit, sont fournies de bonne foi, sur la base des connaissances actuelles et de l'expérience de Pinturas Isaval concernant les produits, à condition qu'ils soient correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, durant leur durée de vie utile et conformément aux recommandations de Pinturas Isaval. En pratique, les différences possibles entre matériaux, supports et conditions réelles sur le site d´application sont telles qu´aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation à un usage particulier, ni aucune obligation, ne peut être déduite des informations contenues dans le présent document, ni d'aucune autre recommandation écrite ou conseil fourni. L'utilisateur doit effectuer ses propres essais pour vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées conformément à nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture en vigueur. Les utilisateurs doivent consulter et utiliser la version la plus récente et mise à jour des Fiches Techniques Produits locales, disponibles sur demande ou sur le site www.Isaval.es. Les données fournies sont indicatives et ne peuvent être considérées comme contraignantes, étant issues d'essais en laboratoire réalisés à 20°C et 1 atm de pression. Les mesures effectuées sur site peuvent varier en raison de conditions échappant à notre contrôle, telles que les changements de pression et de température ambiantes. Les intervalles de mesure ont été établis sur la base d'un historique de mesures. Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées. Pour toute information complémentaire sur les caractéristiques ou l´utilisation du produit, l´utilisateur doit contacter le personnel de PINTURAS ISAVAL S.L.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 **+34 96 164 00 02** **isaval@isaval.es**