



FICHA TÉCNICA

1.7 COLOCACION DE BALDOSAS CERAMICAS



► Rhona Juntas

Mortero de rejuntado de azulejos

2329 / Versión 3 / 05-03-2025



DESCRIPCIÓN

Material de rejuntado. Especial para juntas de unión de 0 a 20 mm y para el sistema RHONATHERM CERAMIC. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

PROPIEDADES

- Clasificación CG2ArW según la norma UNE 13888.
- Producto impermeable.
- Alta resistencia a la erosión
- Aplicación en interior y exterior.

USOS

Rejuntado de azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción del mismo.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo blanco/coloreado.
Densidad aparente (Kg/L)	0.98
Densidad de la mezcla (Kg/L)	1.65
Vida útil de mezcla	2 - 2,5 h
% Agua de amasado	30 - 35
Resistencia a la abrasión Taber (UNE-EN ISO 5470-1:1999)	Desgaste 1000 mm ³
Resistencia a la flexión (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm ²	2.5
Resistencia a la compresión (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm ²	15
Absorción de agua (UNE-EN 12808-5:2009)	30 min: 2g 240 min: 5g
Determinación de la retracción (UNE-EN12808-4:2010)	3 mm/m
Determinación de la adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999 (N/mm ²)	1.0
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua antes del secado. Si el producto se endurece solo podrá ser retirado por medios mecánicos.

NORMAS DE APLICACIÓN

- El soporte debe estar sano, limpio, consistente y exento de polvo, grasas, aceites, microorganismos o cualquier otro material que pueda alterar el correcto anclaje del producto sobre la superficie.
- Todos los soportes deberán tener la planeidad adecuada. El soporte no debe tener problemas claros de humedades y, en su caso, debe haber finalizado su retracción de curado habiéndose respetado su periodo de maduración.
- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer ligeramente el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua. No aplicar sobre yesos o pinturas.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación de Rhona juntas se realizará con una llana de caucho o espátula, extendiendo el producto y realizando una ligera presión sobre la junta.

Una vez el producto haya secado superficialmente, preceder a la eliminación del sobran con la misma llana, evitando el contacto con el material de rejuntado aplicado.

Tras el secado completo del producto, se puede realizar una limpieza con agua para eliminar el producto sobrante.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.



► Rhona Juntas

Mortero de rejuntado de azulejos

2329 / Versión 3 / 05-03-2025

ELIMINACIÓN

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta ficha están basados en ensayos de laboratorio realizados a 20°C y 1 atm de presión. Las medidas realizadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control, como cambios en las condiciones ambientales de presión y temperatura.