



FICHE TECHNIQUE

1.7 POSE DE CARRELAGES CÉRAMIQUES



► Rhona Joints

Mortier de jointoiement de carrelage

2329 / Version 3 / 05-03-2025



DESCRIPTION

Mortier de jointoiement. Spécialement conçu pour les joints d'assemblage de 0 à 20 mm et pour le système RHONATHERM CERAMIC. Répond à toutes les exigences établies dans le "GREEN BUILDING", offrant le score le plus élevé possible pour les certifications BREEAM et / ou LEED.

PROPRIÉTÉS

- Classification CG2ArW selon la norme UNE 13888.
- Produit imperméable.
- Haute résistance à l'érosion.
- Application en intérieur et extérieur.

USAGES

Jointoiement de carreaux et de sols indépendamment de leur niveau d'absorption.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche/colorée.
Densité apparente (kg/L)	0.98
Densité du mélange (Kg/L)	1.65
Vie utile du mélange	2 - 2,5 h
% Eau de gâchage	30 - 35
Résistance à l'abrasion Taber (UNE-EN ISO 5470-1:1999)	Usure 1000 mm ³
Résistance à la flexion (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm ²	2.5
Résistance à la compression (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm ²	15
Absorption d'eau (UNE-EN 12808-5:2009)	30 min: 2g 240 min: 5g
Détermination de la rétraction (UNE-EN12808-4:2010)	3 mm/m
Détermination de l'adhérence par traction directe, UNE-EN 1542:1999 (N/mm ²)	1.0
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage. Le produit durci ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre, uniforme et sans poussière, graisse, huile, microorganisme ou tout autre élément pouvant empêcher une fixation adéquate du produit sur la surface.
- Tous les supports doivent présenter la planéité adéquate. Les supports ne doivent avoir aucun problème d'humidité. Le cas échéant, la période de retrait de maturation doit avoir été respectée.
- Si des supports très absorbants sont soumis à la chaleur ou au vent, les humidifier légèrement et patienter le temps que la pellicule d'eau disparaisse. Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

Étendre le produit à la taloche en caoutchouc ou à la spatule en exerçant une légère pression sur le joint. Une fois le produit sec en surface, éliminer le surplus avec la même taloche, en évitant le contact avec le mortier de jointoiement appliqué. Après le séchage complet du mortier, il est possible d'effectuer un nettoyage à l'eau pour éliminer le surplus de produit.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.



► Rhona Joints

Mortier de jointoiement de carrelage

2329 / Version 3 / 05-03-2025

ÉLIMINATION

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont relayées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page www.isaval.es. Toutes les données de cette fiche sont basées sur des essais en laboratoire réalisés à 20°C et à une pression de 1 atm. Les mesures effectuées « in situ » peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des changements dans les conditions environnementales de pression et de température.