



## FICHA TÉCNICA

### 1.7 COLOCAÇÃO DE AZULEJOS CERÂMICOS



#### ► Rhona Juntas

Argamassa para juntas de azulejos

2329 / Versão 3 / 05-03-2025



## DESCRIÇÃO

Material de rejunte. Especial para juntas de união de 0 a 20 mm e para o sistema RHONATHERM CERAMIC. Cumpre com todos os requisitos estabelecidos no " GREEN BUILDING", oferecendo a máxima pontuação possível para as certificações BREAAAM y/o LEED.

## PROPRIEDADES

- Classificação CG2ArW em conformidade com UNE 13888.
- Produto impermeável.
- Alta resistência à erosão
- Aplicação em interior e exterior.

## UTILIZAÇÕES

Rejunte de azulejos e pavimentos independentemente do seu grau de absorção.

## DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Pó branco/colorido.
Densidade aparente (Kg/L)	0.98
Densidade da mistura (Kg/L)	1.65
Vida útil da mistura	2 - 2,5 h
% Água para amassar	30 - 35
Resistência à abrasão Taber (UNE-EN ISO 5470-1:1999)	Desgaste 1000 mm3
Resistência à flexão (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm2	2.5
Resistência à compressão (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm2	15
Absorção de água (UNE-EN 12808-5:2009)	30 min: 2g 240 min: 5g
Determinação da retração (UNE-EN12808-4:2010)	3 mm/m
Determinação da aderência por tração direta, UNE-EN 1542:1999 (N/mm2)	1.0
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem. Se o produto endurecer, apenas poderá ser retirado com meios mecânicos

## NORMAS DE APLICAÇÃO

- O suporte deve estar em bom estado, limpo, consistente e sem pó, gorduras, óleos, microorganismos ou qualquer outro material que possa alterar a fixação correta do produto sobre a superfície.
- Todos os suportes devem ter o nivelamento adequado. O suporte não deve ter problemas claros de humidades e, quando corresponda, deve ter concluído o seu processo de cura de retração devendo ser respeitado o seu período de maturação.
- Em caso de calor ou vento sobre suportes muito absorventes, convém humedecer ligeiramente o suporte e esperar até que a película de água desapareça. Não aplicar sobre gesso ou tinta.

## POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação de Rhona juntas deve ser realizada com uma talocha de borracha ou espátula, espalhando o produto e realizando uma ligeira pressão sobre a junta. Depois de o produto ter secado superficialmente, começar a eliminar as sobras com a mesma talocha, evitando o contacto com o material de rejunte aplicado. Após a secagem completa do produto, realizar uma limpeza com água para eliminar o produto restante.

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.



# FICHA TÉCNICA

## 1.7 COLOCAÇÃO DE AZULEJOS CERÂMICOS

### ► Rhona Juntas

Argamassa para juntas de azulejos

2329 / Versão 3 / 05-03-2025

## ELIMINAÇÃO

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

## ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

## NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «[www.isaval.es](http://www.isaval.es)». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.