



FICHA TÉCNICA

9.1 À BASE DE ÁGUA

► Slurry Sport

Tinta instalações desportivas
2499 / Versão 3 / 05-03-2025



DESCRIÇÃO

Mistura de comportamento de fluidos baseada em agregados de granulometria controlada e resinas sintéticas.

PROPRIEDADES

- Produto colorido (consultar gama de cores)
- Facilidade de aplicação.
- Boa aderência sobre betão, cimento e similar.
- Alta resistência aos efeitos nocivos da intempérie.
- Boa resistência à abrasão e ao desgaste.
- Pronto para usar.

UTILIZAÇÕES

Superfície ideal para a prática de todos os tipos de esportes.
Quadras de ténis e poliesportivas.
Use em pátios de escolas e centros desportivos.
Áreas recreativas.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Mate
Cor	Consultar cartela de cores
Viscosidade (Brookfield RVT a 20°C). Poises.	120 - 130
Densidade a 20°C (Kg/L)	1.70 ± 0.05
Teor de sólidos % volume	60% - 65%
Consumo	0.7 - 1 Kg/m ²
Secagem ao tato (20°C) (min)	60
Diluyente	Não diluir, pronto para usar.
Repintura (horas)	24
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).	Conteúdo máximo produto 1,60 g/l

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- O suporte deve estar em bom estado, limpo, consistente e sem pó, gorduras, óleos, microorganismos ou qualquer outro material que possa alterar a fixação correta do produto sobre a superfície.
-
-

CONDIÇÕES DO SUPORTE E AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

5 - 35°C

HUMIDADE AMBIENTE:

< 65%



► Slurry Sport

Tinta instalações desportivas
2499 / Versão 3 / 05-03-2025

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Betão:

- Eliminação de eflorescências e alcalinidade através do tratamento com SULFATOS DE ZINCO DILUÍDO. Regular a absorção com a aplicação de fixador/imprimação adequada (Ver possíveis sistemas de aplicação)
- Devemos assegurar-nos de que o suporte deve estar completamente limpo e sem manchas. Caso contrário, ao aplicar o produto, as manchas existentes vão ficar vedadas de maneira permanente no substrato.
- Não molhar os suportes antes da aplicação da massa.

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Tinta acrílica colorida para aplicação em maior espessura (sistema 2-3 mm em 2 camadas). É espalhado com um rodo de borracha de maneira uniforme e em camadas finas, permitindo que a primeira demão seque completamente antes de aplicar a seguinte.

IMPRIMAÇÕES:

- Fixacril Fixador acrílico à base de solvente Suportes absorventes não consolidados. Rendimento: Betão: 15-20 m²/l. Argamassas de cimento: 10-15 m²/l. Fibrocimento: 10 - 15 m²/l. Gesso/estruque: 5 - 15 m²/l. Superfícies pintadas: 15 - 20 m²/l. Camadas: 1
- Isacrílico emulsão vedação: imprimação consolidante para suportes porosos. Rendimento do produto sem diluir: Betão: 30-60 m²/l. Argamassas de cimento: 15-20 m²/l. Fibrocimento: 15 - 25 m²/l. Gesso/estruque: 10 - 15 m²/l. Superfícies pintadas: 15 - 40 m²/l. Camadas: 1

ACABAMENTO SLURRY SPORT:

- Desempenho: 0.7 - 1 Kg/m²
- Camadas: 2

SEGURANÇA

SEGURANÇA: Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.