



FICHA TÉCNICA

1.4 ANTIGOTERAS CUBIERTAS

► Pintura de Tejas

Revestimiento acrílico para tejas

2725 / Versión 3 / 03-02-2026



DESCRIPCIÓN

Pintura al agua especial para tejas a base de emulsiones acrílicas, semimate, de alta resistencia a la intemperie y la suciedad.

PROPIEDADES

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Efecto hidrofugante.
- Resistente a los rayos UV
- Se fomenta el efecto de autolimpieza cuando se expone a la lluvia.
- Con conservante antimoho para película, evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.

USOS

Destinada para la decoración y protección de tejas cerámicas no hidrofugadas, fibrocemento, hormigón y otras superficies, reduciendo la absorción de agua de las mismas.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Semimate
Color	Rojo, teja y negro
Diluyente	Agua
Viscosidad (Brookfield RVT a 20°C). Poises.	170 - 220
Densidad a 20°C (Kg/L)	1.36 ± 0.05
Contenido en sólidos % volumen	45
Rendimiento (L/m2)	8 - 12
Secado al tacto (horas)	1 - 2
Repintado (horas)	4 - 6
Secado total (días)	20 - 30
% Dilución brocha o rodillo	0 - 15
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua antes del secado.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).	Contenido máximo producto 0,1 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Se debe vigilar cuidadosamente que las superficies donde se aplica estén completamente secas y no tener filtraciones.

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

No pintar por debajo de los 7°C .

HUMEDAD AMBIENTE:

No pintar con una humedad relativa superior al 80%.

CONDICIONES AMBIENTALES:

No se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.



► Pintura de Tejas

Revestimiento acrílico para tejas

2725 / Versión 3 / 03-02-2026

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS:

Soportes nuevos sin pintar:

- Soportes con mohos y algas: Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Se termina con dos manos de acabado con conservante antimoho para protección de la película.
- Después aplicar dos manos, la primera diluida en un 15 % de agua y la última de un 5-10%.

SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Quebradizos:

- Soportes con mohos y algas: Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Se termina con dos manos de acabado con conservante antimoho para protección de la película.
- Si se va a pintar sobre superficies anteriormente pintadas conviene cuidarse de que la pintura esté en buen estado. Si no es así, se debe eliminar totalmente.
- Después aplicar dos manos, la primera diluida en un 15 % de agua y la última de un 5-10%.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Pintura de Tejas se hace a brocha, rodillo o pistola. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos, la primera diluida con un 15% de agua y la segunda y tercera con un 5-10 % de agua.

ACABADO PINTURA DE TEJAS:

- Rendimiento: 8 - 12 m²/L
- Capas: 2-3

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

► Pintura de Tejas

Revestimiento acrílico para tejas

2725 / Versión 3 / 03-02-2026

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.Isaval.es». Los datos que se facilitan son orientativos y no pueden considerarse con vinculantes, están basados en ensayos de laboratorio realizados a 20°C y 1 atm de presión. Las medidas realizadas “in situ” pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control, como cambios en las condiciones ambientales de presión y temperatura. Los intervalos de medidas han sido conformados mediante histórico de medidas. El producto no debe utilizarse para fines distintos de aquellos que se especifican. Si fuera necesaria alguna aclaración adicional sobre las características o uso del producto, el usuario deberá ponerse en contacto con personal de PINTURAS ISAVAL SL.