

XANOL FONDO IMPREGNANTE

PROTECTOR PORO ABIERTO AL AGUA:

Fondo acuoso para madera, a poro abierto, tanto para interior como para exterior.

PROPIEDADES

- Alta penetración en la madera.
- Buena flexibilidad.
- Acción bloqueadora de taninos.
- Terminación a poro abierto.
- Sin olor.
- Regularización de la absorción de la madera mejorando el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado.
- No modifica el color natural de la madera
- Dilución y limpieza con agua.

USOS

- Interior - exterior.
- Ideal para la protección, ya sea en restauración o en madera nueva.
- Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como:
 - o Puertas.
 - o Ventanas.
 - o Contraventanas.
 - o Barandillas.
 - o Marcos, etc...

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Poro abierto.
Aspecto	Transparente.
Nivelación	Excelente.
Adherencia	Excelente.
Densidad	1 ± 0.05 Kg./litro.
Viscosidad	30 – 50 segundos
Volúmen en sólidos	15 %
Rendimiento	10 – 15 m ² /litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).
Secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 2 a 3 horas

NORMAS DE APLICACIÓN

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente, se debe eliminar toda la pintura para que el XANOL FONDO IMPREGNANTE pueda penetrar y actuar.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- Producto listo al uso.
- En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicación de una capa de XANOL FONDO IMPREGNANTE. Lijar suavemente y aplicar una segunda mano sin diluir. Cuando está bien seca la superficie se lija suavemente.
- Terminación con el producto de la línea XANOL necesario según el acabado y uso final deseado.

SUPERFICIES PINTADAS:

Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.